

Alseccoflex Primer

Haftvermittler, einkomponentig

Anwendungsgebiete	Einkomponentiger Haftvermittler für die Verarbeitung von Hybriddichtstoffen.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Haftvermittelnd ■ Saugfähigkeitsregulierend ■ Lösemittelhaltig 	
Technische Daten	Bindemittelbasis	1K-Polyurethan, lösemittelhaltig
	Dichte	ca. 1,0 g/ml
Verarbeitungshinweise	Vorbereitende Arbeiten	– Verwitterte oder schlecht haftende Beschichtungen entfernen.
	Untergrundvorbereitung	Alle Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein.
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> – Material mit einem Pinsel oder sauberem Lappen gleichmäßig auftragen. Nur in die Fugenflanken einbringen. – Es sollte ein geschlossener Primerüberzug vorhanden sein. – Alseccoflex Primer darf nicht verdünnt werden. – Flankenhaftung auf Polystyrol-Dämmplatten ist nicht erreichbar. – Nicht auf Polystyrol anwenden. – Der Eintrag der Dichtmasse darf erst nach der Abluftzeit erfolgen. Diese ist abhängig von der Umgebungstemperatur, bei 23 °C beträgt sie ca. 60 Min. Es sollte nur die Länge der Fuge geprimert werden, die innerhalb der folgenden 4 Stunden mit Dichtstoff ausgefüllt werden kann. Über diesen Zeitraum hinaus besteht Gefahr, dass die Oberfläche verschmutzt ist (z.B. Staubablagerungen), bzw. die Reaktionsfähigkeit durch den Einfluss der Luftfeuchtigkeit vermindert ist.
	Verbrauch	ca. 50 ml/m Fugenflanke Exakten Materialbedarf durch Probeschichtung am Objekt ermitteln.



	Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von +5°C nicht unterschritten und von +30°C nicht überschritten werden.
	Trocknungszeit	ca. 1 h bis max. 6 h bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Testbenzin
Lieferform	Verpackungseinheit	Dosen 500 ml netto
	Farbe	Farblos bis gelblich
Sonstige Hinweise	Transport	Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.
	Lagerung	Kühl und trocken haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 9 Monate.
	VOC-Angaben	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat.A/h): 750 g/l (2007/2010). Dieses Produkt enthält max. 700 g/l VOC.
	Sicherheitshinweise	<p>R11: Leichtentzündlich</p> <p>R36: Reizt die Augen</p> <p>R41: Gefahr ernster Augenschäden</p> <p>R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich</p> <p>R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben</p> <p>R66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen</p> <p>R67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen</p>

- S16: Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen
- S24: Berührung mit der Haut vermeiden
- S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
- S33: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen
- S51: Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden

Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflusses liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern. PD 0447/0710

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330

