

# Alseccocryl M

Kunsthazdispersionsbeschichtung für Porenbetonelemente

<b>Anwendungsgebiete</b>	Dekorative Beschichtung von Wandflächen im Außenbereich, insbesondere für Porenbetonelemente.	
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Witterungsbeständig</li> <li>■ Rißbeständig</li> <li>■ Schlagregendicht</li> <li>■ Wasserdampfdurchlässig</li> <li>■ Gut porenfüllend</li> <li>■ Erfüllt die Anforderungen für wasserabweisende Beschichtungen</li> <li>■ Leichte Verarbeitung</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>	Bindemittelbasis	Reinacrylat
	Spezifisches Gewicht	ca. 1,7 g/cm <sup>3</sup>
	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s <sub>d</sub> : ca. 0,7 m nach DIN EN ISO 7783 Zugesicherter Grenzwert: s <sub>d</sub> ≤ 2,0 m
	Wasserdurchlässigkeit	w: ca. 0,04 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> ) nach DIN EN 1062 Zugesicherter Grenzwert: w ≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> )
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein.</li> <li>- Der Feuchtegehalt des Porenbetons darf 21 Gewichtsprozent nicht übersteigen.</li> <li>- Alte, nicht imprägnierte Porenbetonflächen mit Hydro-Tiefgrund grundieren.</li> <li>- Ausbruchstellen mit Ausbesserungsmörtel 30 ausbessern.</li> <li>- Lunker und Poren mit Alseccocryl-Spachtel verfüllen.</li> </ul>
	Verarbeitung	<p><b>Auf neuwertigen unbehandelten Flächen</b></p> <p>1. Beschichtung: Mit max. 20% Wasser verdünnen und mit Deckenbürste oder Rolle porenverschließend auftragen.</p> <p>2. Beschichtung: Mit max. 5 % Wasser verdünnen und nach Durchtrocknung der 1. Beschichtung mit Rolle oder Deckenbürste auftragen und mit grober Moltopren-Strukturwalze in frischem Zustand strukturieren.</p>

<b>Verarbeitungshinweise</b>	Verarbeitung	<p><b>Allgemein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor der Strukturierung die Fasen mit Pinsel nachziehen, um überschüssiges Material zu verteilen.</li> <li>- Bei vollflächigen mit Alseccocryl-Spachtel beschichteten Flächen ist eine Deckbeschichtung mit Alseccocryl M zur Erzielung des Witterungsschutzes ausreichend. Bei max. 5 %iger Verdünnung ist hier eine Mindestauftragsmenge von 1,0 kg/m<sup>2</sup> erforderlich.</li> <li>- Bei Renovierung ist nur die 2. Beschichtung erforderlich.</li> <li>- Bei Hellbezugswert &lt; 20 zusätzliche Beschichtung zwischen Grundierung und Strukturschicht vornehmen, in der Glasfasergewebe PB zusätzlich in Alseccocryl M, max. 10 % verdünnt, eingelegt wird.</li> <li>- Bei einem Farbtonwechsel mit Differenz des Hellbezugswerts &gt; 50 ist eine Verfugung der Lagerfugen mit Alseccoflex W erforderlich.</li> </ul>
Verbrauch		<p>1. Beschichtung: ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>                  2. Beschichtung: ca. 0,8 kg/m<sup>2</sup></p>
		<p>Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.</p>
Mindestauftragsmenge		<p>1,8 kg/m<sup>2</sup> Bei zweilagiger Beschichtung                  1,0 kg/m<sup>2</sup> Bei Deckbeschichtung mit Alseccocryl M, falls Unterbeschichtung mit Alseccocryl-Spachtel ausgeführt wurde.</p>
Witterungshinweise		<p>Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden.</p> <p>Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.</p> <p>Bei sommerlicher Witterung Beschichtung elementweise vornehmen, um Ansätze und Strukturunterschiede zu vermeiden.</p>
Trocknungszeit		<p>ca. 6 - 24 Stunden</p> <p>Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit</p>
Reinigung der Werkzeuge		<p>In frischem Zustand mit Wasser</p>
Maschinelle Verarbeitung		<p>Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.</p>

<b>Lieferform</b>	Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 25 kg netto
	Farbe	Weiß und eingefärbt
<b>Sonstige Hinweise</b>	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.
	VOC-Angaben	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat.A/c): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.
	Sicherheitshinweise	<p>R 52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben</p> <p>S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</p> <p>S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren</p> <p>S 28: Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife sofort abwaschen</p> <p>S 29: Nicht in die Kanalisation/Gewässer und in das Erdreich gelangen lassen</p>

Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.