

# Alseccocryl-Spachtel

Kunsthazdispersionsspachtel für Porenbetonelemente

**Anwendungsgebiete** | Spachtelmasse zur Erstellung von ebenen lunkerfreien Flächen und zur Sanierung schadhafter Porenbetonelemente.

**Produkteigenschaften**

- Wasserdampfdurchlässig
- Extrem rißbeständig in allen Temperaturbereichen
- Extrem hohe Füllkraft
- Witterungsbeständig, dadurch sicherer Durchfeuchtungsschutz

<b>Technische Daten</b>	Bindemittelbasis	Reinacrylat
	Spezifisches Gewicht	ca. 1,7 g/cm <sup>3</sup>
	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s <sub>d</sub> : ca. 0,7 m nach DIN EN ISO 7783 Zugesicherter Grenzwert: s <sub>d</sub> ≤ 2,0 m
	Wasserdurchlässigkeit	w: ca. 0,06 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> ) nach DIN EN 1062 Zugesicherter Grenzwert: w ≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> )

<b>Verarbeitungshinweise</b>	Untergrundvorbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Untergründe müssen tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.</li> <li>- Der Feuchtegehalt des Porenbetons darf 21 Gewichtsprozent nicht übersteigen.</li> </ul>
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit rostfreier Glättkelle in gewünschter Schichtstärke (max. 3 mm) auftragen und planeben abglätten.</li> <li>- Bei Lunker- und Fleckspachtelung zu den Rändern hin auf Null abziehen.</li> </ul>
	Verbrauch	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> bei einlagiger Spachtelung auf Porenbetonelementen Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
	Witterungshinweise	<p>Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden.</p> <p>Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.</p> <p>Bei sommerlicher Witterung Beschichtung elementweise vornehmen, um Ansätze zu vermeiden.</p>
	Trocknungszeit	ca. 2 - 12 Stunden Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser
	Maschinelle Verarbeitung	Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.

<b>Lieferform</b>	Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 25 kg netto
	Farbe	Altweiß
<b>Sonstige Hinweise</b>	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.
	Sicherheitshinweise	Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

**alsecco GmbH & Co. KG**

Kupferstraße 50

D-36208 Wildeck

Telefon 03 69 22 / 88-0

Telefax 03 69 22 / 88-330

Internet: [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)

Die vorgenannten Informationen entsprechen den heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflusses liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

PD 0235/0705