

# Alsicolor Metallic

Acrylharz-Fassadenfarbe

<b>Anwendungsgebiete</b>	Seidenglänzende wässrige Fassadenfarbe mit Metallic-Effekt für organisch gebundene Putze	
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stark wasserabweisend, niedrigste Wasserdurchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062</li> <li>■ Hohe Sicherheit gegen den Befall durch Mikroorganismen</li> <li>■ Gutes Deckvermögen</li> <li>■ Beständigkeit gegen Luftschadstoffe</li> <li>■ Metallisch glänzende Oberfläche</li> <li>■ Nicht kreidend</li> <li>■ Scheuerbeständig</li> <li>■ UV-Lichtbeständig</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>	Bindemittelbasis	Reinacrylat
	Wasserdampf-Diffusionsstromdichte	Klasse V <sub>2</sub> gemäß DIN EN 1062
	Wasserdurchlässigkeit	w < 0,05 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> ) nach DIN EN 1062 Klasse W <sub>3</sub> (niedrig) nach DIN EN 1062
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Untergründe müssen sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.</li> <li>- Vor den Anstricharbeiten muss eine ausreichende Durchtrocknung der Putzlagen erfolgt sein. Zu hohe Untergrundfeuchte stört den nachfolgenden Antrocknungseffekt des Anstrichsystems.</li> </ul>
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwei Lagen durch Streichen oder Rollen auftragen:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lage Alsicolor (mit 5 % Wasser verdünnt) im Farbton ähnlich der Schlussbeschichtung</li> <li>2. Lage Alsicolor Metallic (unverdünnt) als Schlussbeschichtung im gewünschten Farbton</li> </ol> </li> <li>- Das Verschlichten von Alsicolor Metallic soll nur in einer Verarbeitungsrichtung erfolgen, um das Risiko von Wolkenbildungen zu reduzieren.</li> <li>- Metallic-Effekte entstehen durch Ausrichtung von Pigmentteilchen. Auch bei sorgfältiger Verarbeitung ist eine unregelmäßige Ausrichtung einhergehend mit Reflektionsunterschieden, die als Farbtonunterschiede wahrgenommen werden, nicht völlig vermeidbar.</li> </ul>



Verbrauch	1. Lage (Alsicolor): ca. 180 – 230 ml pro m <sup>2</sup> 2. Lage (Alsicolor Metallic): ca. 150 – 170 ml pro m <sup>2</sup> Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.	
Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von +5°C nicht unterschritten werden.  Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, bei starkem Wind oder auf warmen Untergründen verarbeiten.	
Trocknungszeit	ca. 8 Stunden  Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit	
Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser	
<b>Lieferform</b>	Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 15 l
	Farbe	Silbermetallic, andere auf Anfrage
<b>Sonstige Hinweise</b>	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. ½ Jahr.
	VOC-Angaben	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat.A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 15 g/l VOC.

---

Sicherheitshinweise	R 52/53:	Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben
	S 2:	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
	S 26:	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
	S 28:	Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife sofort abwaschen
	S 29:	Nicht in die Kanalisation/Gewässer und in das Erdreich gelangen lassen

Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

---

Das Produkt bietet hohe Sicherheit gegen den Befall durch Mikroorganismen, ein dauerhaftes Ausbleiben des Befalls kann nicht gewährleistet werden.

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern. PD 0480/0811

alsecco GmbH  
Kupferstraße 50  
36208 Wildeck  
Telefon 03 69 22 / 88-0  
Telefax 03 69 22 / 88-330