

Alwood Holzfarbe

Deckende Farbe für Holzverkleidungen im Außenbereich

Anwendungsgebiete	Anstrich unbehandelter Hölzer Behandlung von Schnittkanten oder Beschädigungen der endbehandelten Alwood Naturprofile aus Fichte Renovierungsanstriche	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab■ Wasserverdünnbar■ Natürliche Holzstruktur bleibt erhalten■ Schnelltrocknend■ Deckend■ Hohe Dauerelastizität■ Wasserabweisend■ Feuchtigkeitsregulierend■ Hervorragender Langzeitschutz gegen Verwitterung	
Technische Daten	Bindemittelbasis	Reinacrylatdispersion
	Festkörperanteil	ca. 50 %
	Spezifisches Gewicht	ca. 1,2 g/cm ³
Verarbeitungshinweise	Untergrundvorbehandlung	<ul style="list-style-type: none">- Die Holzoberfläche muß sauber und trocken (max. Holzfeuchte 15 %) sein.- Alte, offenporige Anstriche säubern.- Alte Lackanstriche entfernen.- Nur auf frostfreies Holz streichen.
	Anmischung	Verarbeitungsfertig Vor Verarbeitung gründlich durchmischen. Mit max. 5 % Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellbar.

Verarbeitungshinweise	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> - Mit festem Pinsel auftragen, gleichmäßig in Holzfaserrichtung ausstreichen. - Nach einer Trocknungszeit von ca. 4 - 6 h zweite Lage aufbringen. - Bei Renovierung im gleichen Farbton genügt meistens eine Lage.
	Verbrauch	ca. 80 - 150 ml/m ² je Lage Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
	Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Werkstoff-, Untergrund- und Lufttemperaturen von + 15 °C nicht unterschritten und + 30 °C nicht überschritten werden. relative Luftfeuchtigkeit 65 % bis 85%
	Trocknungszeit	ca. 4 Stunden Nach ca. 1 Stunde staubtrocken Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser Ggf. unter Zugabe handelsüblicher Haushaltsspülmittel
Lieferform	Verpackungseinheit	Eimer ca. 2,5 l und ca. 5 l
	Farbe	siehe Alwood-Farbtonkarte; RAL-Farbtonkarte
Sonstige Hinweise	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, trocken, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 6 Monate.
	VOC-Angaben	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat.A/d): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 45 g/l VOC.
Sicherheitshinweise	S 2:	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
	S 23:	Dampf, Aerosol nicht einatmen
	S 46:	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.