

# Dämmkleber FW

Kleber für alsecco Fassadendämmplatten auf Plattenwerkstoffen

<b>Anwendungsgebiete</b>	Kleber für die Verklebung von Polystyrol-Fassadendämmplatten und Mineralwolle-Dämmplatten auf organisch gebundenen Holzwerkstoffen nach DIN 68763, DIN 68705-3, DIN 68754-1 und bauaufsichtlich zugelassenen Flachpreß-, Gips- und Faserzementplatten.	
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hohe Klebekraft</li> <li>■ Hohes Standvermögen</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>	Bindemittelbasis	Acrylat-Copolymerdispersion
	Spezifisches Gewicht	ca. 1,65 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Vorbereitende Arbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Platten müssen planeben und versetzungsfrei verlegt sein, da ein Niveaueausgleich mit dem Kleber nur in sehr geringem Umfang möglich ist.</li> <li>- Außerdem müssen sie staub- und trennmittelfrei, trocken, sowie nachgewiesen tragfähig sein. Im Zweifelsfall empfehlen wir einen Haftversuch.</li> </ul>
	Untergrundvorbehandlung	Nicht erforderlich bei Untergründen lt. Anwendungsgebiet.
	Anmischung	<p>Verarbeitungsfertig</p> <p>Mit Elektrorührwerk aufrühren und ggf. mit geringer Wassermenge auf Verarbeitungskonsistenz einstellen.</p>
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kleber in Zahnbett-Methode auf die Dämmplatte auftragen.</li> <li>- Stoßbereiche der Dämmplatten müssen kleberfrei bleiben.</li> <li>- Unmittelbar nach Kleberauftrag Dämmplatten am Untergrund ansetzen und anschlagen.</li> </ul>
	Verbrauch	<p>ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup></p> <p>Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.</p>
	Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden.
	Trocknungszeit	<p>ca. 72 Stunden</p> <p>Abhängig von der Saugfähigkeit der Platten, der Auftragsmenge des Klebers und den Umgebungsbedingungen.</p> <p>Bei zusätzlicher mechanischer Befestigung ist eine Weiterbearbeitung auch früher möglich.</p>
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser

<b>Lieferform</b>	Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 25 kg netto
	Farbe	Naturweiß
<b>Sonstige Hinweise</b>	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.
	Sicherheitshinweise	Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

**alsecco GmbH & Co. KG**

Kupferstraße 50

D-36208 Wildeck

Telefon 03 69 22 / 88-0

Telefax 03 69 22 / 88-330

Internet: [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)

Die vorgenannten Informationen entsprechen den heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflusses liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

PD 0252/0504