

Dämmkleber MK

Mineralischer Kleber zur Befestigung von Dämmplatten

Anwendungsgebiete	Verklebung von Mineralwolle-, Polystyrol- und Kork-Fassadendämmplatten auf mineralischen Untergründen. Nicht geeignet zur Verklebung von extrudiertem Polystyrol (z.B. Jackodur, Roofmate). Nicht als Armierungsmasse verwenden.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hoch wasserdampfdurchlässig ■ Hohe Klebekraft und Grünhaftung ■ Hohes Standvermögen ■ Wirtschaftlich durch maschinelle Verarbeitung 	
Technische Daten	Bindemittelbasis	Mineralische Bindemittel nach DIN EN 197-1 Kunstharzdispersionspulver
	Festmörtelrohddichte	ca. 1,7 g/cm ³ nach DIN 18555
	Haftzugfestigkeit	Auf Polystyrol: ≥ 0,1 N/mm ² Auf Beton: ca. 1,0 N/mm ²
Verarbeitungshinweise	Vorbereitende Arbeiten	Fensterbänke und Anbauteile abkleben.
	Untergrundvorbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Untergründe müssen tragfähig, trocken, eben (DIN 18202 bzw. 18203), sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. - Stark saugende Untergründe mit Hydro-Tiefgrund vorbehandeln.
	Anmischung	25 kg Sack in ca. 5 l Wasser Anmischung mit Elektrorührwerk oder Zwangsmischer. Nicht mehr Material anmischen, als innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden kann.
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> - Mineralwolle-Platten vor Auftrag des Dämmklebers MK im Klebebereich vorspachteln. - Nach Punkt-Wulst- oder Zahnbett-Methode verkleben. - Mindestklebefläche: 40% - Stoßbereiche der Dämmplatten müssen kleberfrei bleiben. - Fugen zwischen Dämmplatten nie mit Kleber, sondern mit Dämmstoffstreifen oder PU-Füllschaum verschließen. - Dämmplatten versetzt im Verband verlegen und dicht stoßen.

Verarbeitungshinweise	Verarbeitung	<p>Punkt-Wulst-Methode</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umlaufenden Wulst angeschrägt am Plattenrand auftragen, damit beim Anschlagen der Platten kein Kleber in die Stoß- oder Lagerfuge gepreßt wird. - Bei 0,5 m² Dämmplattenfläche 3 - 6 Klebepunkte setzen. - Dämmplatten niemals nur durch Punkt-Verklebung befestigen. <p>Zahnbett-Methode</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nur bei ebenen Untergründen anwenden. - Unmittelbar nach Kleberauftrag Dämmplatten am Untergrund ansetzen und anschlagen. <p>Maschineller Kleberauftrag</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material mit geeigneter Mörtelpumpe und Klebepistole auf die Dämmplattenrückseite auftragen. - Bei Verwendung von Speed Wall Lamellen-Dämmplatten Kleber direkt auf die Wand auftragen. Vor Verlegung der Dämmplatten den Kleber mit einer Zahntraufel durchkämmen. - Nach Kleberauftrag Dämmplatten am Untergrund ansetzen und anschlagen. <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei Abweichung von der Regelverklebung bitte Produktdatenblatt des jeweiligen Dämmstoffes beachten!
Verbrauch		<p>ca. 4,5 - 6,0 kg/m² Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.</p>
Witterungshinweise		<p>Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 3 °C nicht unterschritten werden.</p>
Trocknungszeit		<p>ca. 1 - 3 Tage Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit</p>
Reinigung der Werkzeuge		<p>In frischem Zustand mit Wasser</p>
Maschinelle Verarbeitung		<p>Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.</p>
Lieferform	Verpackungseinheit	<p>Papiersack ca. 25 kg netto Silo: Auf Anfrage</p>
Farbe		<p>Rot</p>

Sonstige Hinweise	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt, kühl, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.
	Sicherheitshinweise	<p>R 38: Reizt die Haut</p> <p>R 41: Gefahr ernster Augenschäden</p> <p>S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</p> <p>S 22: Staub nicht einatmen</p> <p>S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden</p> <p>S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren</p> <p>S 37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen</p> <p>S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen</p>

Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.