

Egalisierungsfarbe - ice

Fassadenfarbe für mineralische und kunstharzgebundene Untergründe - Winterprodukt

Anwendungsgebiete | Fassadenfarbe zur Farbangleichung eingefärbter mineralischer Strukturputze, schnell trocknend für den Einsatz unter winterlichen Witterungsbedingungen.

Produkteigenschaften

- Bei Temperaturen von + 1 bis + 15 °C verarbeitbar
- Schnelltrocknend bei ausreichender Luftbewegung mit einer relativen Luftfeuchte unter 95 %
- Witterungsbeständig
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Wasserabweisend
- Hohes Deckvermögen
- Matt
- Vielfältige farbliche Gestaltungsmöglichkeiten nach dem alsecco-Creativ-Color-System
- Enthält kein Glykol oder Alkohol

Technische Daten	Bindemittelbasis	Acrylharzdispersion
	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s _d : ca. 0,1 m nach DIN EN ISO 7783
	Wasserdurchlässigkeit	w: ca. 0,1 kg/(m ² h ^{1/2}) nach DIN EN 1062
	Deckkraft	ca. 90 %

Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbehandlung | Alle Untergründe müssen trocken, tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.

Verarbeitung

- Einlagig durch Streichen, Rollen oder Spritzen auftragen und verschlichten.
- Ansatzfrei naß in naß auftragen.
- Eine zweilagige Verarbeitung erfolgt, wenn zwischen dem Farbton des Untergrundes und dem der Egalisierungsfarbe eine Differenz von größer 10 Hellbezugswerten vorliegt.
- Die Verarbeitung von Winterprodukten und Standardprodukten an einem Objekt ist möglich, ein Anarbeiten in der Fläche jedoch nicht.

Verbrauch | ca. 180 - 230 ml/m² je Lage
Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.

Verarbeitungshinweise	Wartezeit	Wartezeit bis zum evtl. notwendigen Folgeanstrich ca. 24 - 48 Stunden je nach Temperatur und Luftfeuchte. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen, z. Bsp. hoher Luftfeuchtigkeit, auch länger. Die notwendige Trocknungszeit ist stark abhängig von Temperatur, Luftfeuchte, Luftbewegung und Sonneneinstrahlung. Sie kann sich bei günstigen Trocknungsbedingungen verkürzen, bei ungünstigen Bedingungen, z. B. hoher Luftfeuchte, auch auf mehrere Tage ausdehnen.
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser
	Maschinelle Verarbeitung	Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.
Lieferform	Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 15 l
	Farbe	Weiß und eingefärbt
Sonstige Hinweise	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung ca. 3 Monate.
	VOC-Angaben	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat.A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.
	Sicherheitshinweise	R 52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren S 28: Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife sofort abwaschen S 29: Nicht in die Kanalisation/Gewässer und in das Erdreich gelangen lassen
Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.		

Dieses Produkt ist auf hohem Qualitätsniveau formuliert. Trotzdem ist bei hohem biogenen Potential ein Befall durch Mikroorganismen nicht völlig auszuschließen. Bitte fordern Sie dazu eine Fachberatung an.