

# Elementkleber

Kunstharzdispersionsspachtel für Porenbetonelemente

**Anwendungsgebiete** | Verkleben von Porenbetonelementen  
Nicht geeignet für Verfugungsarbeiten

**Produkteigenschaften** |

- Kraftschlüssige Verklebung durch spezielle Additive
- Geringes Schwindmaß
- Sehr gute Grünhaftung

Elementkleber PW |

- Bei Temperaturen bis - 8 °C verarbeitbar
- Grob gefüllt, für größere Lagerfugen

Elementkleber F |

- Bei Temperaturen bis + 5°C verarbeitbar
- Lösemittelfrei
- Fein gefüllt, für geringste Lagerfugenstärken

Elementkleber FW |

- Bei Temperaturen bis - 8 °C verarbeitbar
- Fein gefüllt, für geringste Lagerfugenstärken

**Technische Daten** | Bindemittelbasis | Acrylatdispersion

Spezifisches Gewicht | ca. 1,7 g/cm<sup>3</sup>

**Verarbeitungshinweise** | Untergrundvorbehandlung | Alle Untergründe müssen sauber, eisfrei, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein.

Verarbeitung | Pro 10 cm Dicke der Porenbetonelemente einen Strang von  $\geq 10$  mm Durchmesser auftragen.

Verbrauch | ca. 200 g/m Strang für alle Kleber  
Exakten Materialbedarf durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Witterungshinweise | Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen die genannten Mindestverarbeitungstemperaturen nicht unterschritten werden.

Trocknungszeit | ca. 24 - 48 Stunden  
Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit

Reinigung der Werkzeuge | In frischem Zustand mit Wasser

|                          |                     |   |
|--------------------------|---------------------|---|
| <b>Lieferform</b>        | Verpackungseinheit  | Kunststoffpuppe ca. 3 kg netto  |
|                          | Farbe               | Naturweiß   |
| <b>Sonstige Hinweise</b> | Transport           | Kein Gefahrgut  |
|                          | Lagerung            | Kühl, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.<br>Elementkleber F frostgeschützt lagern. |
|                          | Sicherheitshinweise | Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.                              |

**alsecco GmbH & Co. KG**Kupferstraße 50  
D-36208 Wildeck

Telefon 03 69 22 / 88-0

Telefax 03 69 22 / 88-330

Internet: [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)

Die vorgenannten Informationen entsprechen den heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflusses liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

PD0258/0504