

# Flachverblander

Schlußbeschichtung mit Klinkeroptik für alsecco-Fassadensysteme

<b>Anwendungsgebiete</b>	Dekorative Oberflächengestaltung in Klinkeroptik von alsecco-Fassadensystemen basic.	
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Handgefertigt aus qualitativ hochwertigen Rohstoffen</li> <li>■ Durch geringe Stärke (4-6 mm) besonders geeignet für den Einsatz in WDVS</li> <li>■ Witterungsbeständig</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	$s_d$ : ca. 0,45 m nach DIN EN ISO 7783 (Flachverblander in Klebspachtel AF - ca. 7 mm)
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Vorbereitende Arbeiten	<p>Die zu belegenden Flächen gleichmäßig mit durchgehenden Höhenmarkierungen (Schnurschlag) einteilen, um Arbeitsschritte festzulegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei Normalformat (NF) hat ein Arbeitsabschnitt ca. 33 cm Höhe (4 Verblendschichten á 71 mm und 4 Lagerfugen á 12 mm).</li> <li>- Bei Dünnformat (DF) hat ein Arbeitsabschnitt ca. 32 cm Höhe (5 Verblendschichten á 52 mm und 5 Lagerfugen á 12 mm).</li> </ul> <p>Bei der Maßeinteilung Fixlinien (z. B. Fenster, Türen, Rollschichten etc.) beachten.</p>
	Untergrundvorbereitung	Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klebspachtel AF auf die fertige, erhärtete Armierungsschicht streifenförmig innerhalb der angelegten Höhenmarkierungen mit einer Traufel auftragen und mit einer Zahntraufel (Zahnung 4 mm x 6 mm) waagrecht durchkämmen.</li> <li>- Nur so viel Kleber auftragen, wie vor Hautbildung mit Flachverbländern belegt werden kann.</li> <li>- alsecco-Flachverblander mit schiebenden Bewegungen satt in den noch offenen Klebspachtel AF mit entsprechendem Fugenabstand eindrücken, so daß keine Hohllagen entstehen. Dabei am zweckmäßigsten von oben nach unten arbeiten und mit den Eckverbländern beginnen.</li> <li>- Den noch offenen Kleber im Fugenbereich mit einem nassen 10 mm Flachpinsel gleichmäßig verstreichen und an die Flanken der Verbländer so anarbeiten, dass ein dichter Anschluss zwischen Klebspachtel und Flachverblander sichergestellt ist.</li> <li>- Abschließend die Fläche mit einem Handfeger o.ä. abbürsten, um lose Mörtelteile zu entfernen.</li> <li>- Im Falle anderer, als im Punkt Lieferform genannten Formate, technische Beratung für eine spezielle Verarbeitung anfordern.</li> </ul>

<b>Verarbeitungshinweise</b>	Verbrauch	Der genaue Verbrauch hängt ab von der Fugenbreite und der Art der Verbandes.
	Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden.  Nicht auf durch die Sonne aufgeheizten Flächen, sowie bei Regen oder starkem Wind arbeiten.
	Trocknungszeit	ca. 24 - 72 Stunden Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit

<b>Lieferform</b>	Formate	"NF": H 71 x L 240 H 71 x B 115 x L 240 - Eckverblender 4/4 H 71 x B 115 x L 175 - Eckverblender 3/4
		"DF": H 52 x L 240 H 52 x B 115 x L 240 - Eckverblender 4/4 H 52 x B 115 x L 175 - Eckverblender 3/4

<b>Verpackungseinheit</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Verblender</th> <th>Stück pro Karton</th> <th>belegbare Fassadenfläche je Karton in m<sup>2</sup> *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"NF"</td> <td>144</td> <td>ca. 3</td> </tr> <tr> <td>"DF"</td> <td>192</td> <td>ca. 3</td> </tr> </tbody> </table>			Verblender	Stück pro Karton	belegbare Fassadenfläche je Karton in m <sup>2</sup> *	"NF"	144	ca. 3	"DF"	192	ca. 3
	Verblender	Stück pro Karton	belegbare Fassadenfläche je Karton in m <sup>2</sup> *									
"NF"	144	ca. 3										
"DF"	192	ca. 3										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Eckverblender</th> <th>Stück pro Karton</th> <th>belegbare Eckhöhe je Karton in m *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"NF"</td> <td>36</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>"DF"</td> <td>48</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>			Eckverblender	Stück pro Karton	belegbare Eckhöhe je Karton in m *	"NF"	36	3	"DF"	48	3	
Eckverblender	Stück pro Karton	belegbare Eckhöhe je Karton in m *										
"NF"	36	3										
"DF"	48	3										

\* Abhängig von gewählter Fugenbreite und Verband

<b>Lieferform</b>	Farbe	Altweiß Antik Brandenburg Dithmarschen Friesland Juist Mecklenburg Oldenburg Rotbunt Sandstein Sylt Westerwald Die alsecco-Flachverblender sind ein handgeformtes, individuell hergestelltes Produkt, bei dem Farbtonunterschiede und Maßtoleranzen zu berücksichtigen sind.
-------------------	-------	--

<b>Sonstige Hinweise</b>	Transport	Kein Gefahrgut
--------------------------	-----------	----------------