

# Füllschaum

Füllschaum zum Ausschäumen von Fugen zwischen Polystyrol- und Mineralwollgedämmplatten

<b>Anwendungsgebiete</b>	Verschäumen offener Stoß- und Lagerfugen bis zu 5 mm Breite zwischen Fassaden-Dämmplatten. Verfüllen und Abdichten von Hohlräumen und Fugen.	
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sichere Vermeidung von Wärmebrücken</li> <li>■ Exaktes Dosieren durch schwach treibenden Schaum</li> <li>■ Sehr gute Haftung auf PS-Hartschaum, Hart-PVC etc.</li> <li>■ Schnelle Verarbeitung durch kurze Austritts- und Aushärtezeiten</li> <li>■ Schalldämmend</li> <li>■ Verwendbar auch längere Zeit nach Anbruch</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>	Treibgas	FCKW-frei
	Baustoffklasse	B1 nach DIN 4102
	Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,04 W/(m K)
	Aufschäumen	ca. 30 - 40 %
	Wasseraufnahme	ca. 0,3 Vol. %
	Temperaturbeständigkeit, dauerhaft	- 40°C bis + 90°C, kurzfristig + 130 °C
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Untergrundvorbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Untergründe müssen tragfähig, fettfrei, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.</li> <li>- Haftflächen vor dem Verschäumen leicht anfeuchten.</li> </ul>
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit alsecco Montagepistole verarbeiten.</li> <li>- Dose vor Gebrauch ca. 20 mal kräftig schütteln und auf Pistole schrauben.</li> <li>- Spritzgerät mit Ventil stets nach unten halten.</li> <li>- Austrittsmenge durch Betätigen des Abzugshebels und der Dosierschraube am Spritzgerät dosieren.</li> <li>- Sparsam dosieren und im Strangverfahren verarbeiten.</li> <li>- Bei mehreren Schichten zwischenfeuchten.</li> </ul>
	Verbrauch	Abhängig von Fugenbreite

<b>Verarbeitungshinweise</b>	Witterungshinweise	Verarbeitung bei Temperaturen zwischen + 5 °C und + 35 °C Optimale Dosentemperatur: + 20 °C Dosen nicht in praller Sonne aufbewahren.
	Trocknungszeit	Abhängig von Umgebungsfeuchte, Temperatur und Schaumdicke: - nach ca. 10 Min. klebfrei - nach ca. 45 Min. schneidbar - nach ca. 24 Stunden überarbeitbar
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Reiniger P
<b>Lieferform</b>	Verpackungseinheit	Dose ca. 750 ml Inhalt ca. 45 Liter Füllvermögen
	Farbe	Hellgelb
<b>Sonstige Hinweise</b>	Transport	Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.
	Lagerung	Kühl, trocken und aufrecht stehend, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 9 Monate.  Lagervorschriften der TRG 300 beachten!
	Sicherheitshinweise	R 20: Gesundheitsschädlich beim Einatmen R 36/37/38: Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut R 40: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung R 42/43: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich R 48/20: Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen  S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S 16: Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen S 23: Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden S 33: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen S 36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen  S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, das Etikett vorzeigen)  S 51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden  Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.