

Fugendichtband

Expandierendes Dichtband für Anschlussfugen

Anwendungsgebiete	<p>Vorkomprimiertes Dichtband zur Abdichtung von Anschlüssen in alsecco Fassadensystemen, z.B. an Fensterbänken, Dach, Attika.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fugendichtband 2D - Nicht geeignet für Gebäudedehnfugen. ■ Fugendichtband 600 - Geeignet für Gebäudedehnfugen 	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ In der Dicke expandierend ■ Schlagregendicht ■ Witterungsbeständig ■ Diffusionsoffen ■ Winddicht ■ 2D: Flexibel, rückkomprimierbar ■ 2D: Erhöhte Sicherheit bei großen Fugentoleranzen durch Zweistufendichtung 	
Technische Daten	Material	Polyurethan-Weichschaumstoff
	Baustoffklasse	B1 nach DIN 4102
	Schlagregendichtigkeit nach DIN 18 542	600 Pa schlagregendicht bei maximal zulässiger Fugenbreite
	Fugendurchlässigkeit nach DIN 18 542	$a < 0,1 \text{ m}^3/[\text{h m (daPa)}^n]$
	Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$\mu \leq 100$
Verarbeitungshinweise	Vorbereitende Arbeiten	Zur Ermittlung der Banddimension (Typ) Fugenbreite und -tiefe beachten.
	Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen frei von Ölen, Fetten und losen Teilen sein.
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> - Verlegung kann vor, während (2D auch nach) der Verklebung der Dämmplatten erfolgen. - Beim Ablängen des Bandes mind. 1 cm je Meter gemessener Länge hinzugeben. - Dichtband in entsprechender Länge auf den sauberen Untergrund aufkleben und Dämmplatten dicht stoßen. - Bandenden stumpf stossen. - Rückstellzeiten müssen nicht beachtet werden. - Dichtbandtyp der maximalen Fugenbreite anpassen.

Verarbeitungshinweise	Verarbeitung	Typ	Fugenbreite minimal	Fugenbreite maximal
		2 D Typ 13/2-6	2	6
		2 D Typ 13/3-9	3	9
		600 Typ 15/5-10	5	10
		600 Typ 20/8-15	8	15
<p>- Im eingebauten Zustand darf die maximale Fugenbreite nicht überschritten werden.</p>				
Witterungshinweise		Temperaturunabhängig einbaubar, daher sind keine Mindesttemperaturen zu beachten.		
Lieferform	Verpackungseinheit	2 D - Typ 13/2-6	6 Rollen à 18 m pro Karton	
		2 D - Typ 13/3-9	6 Rollen à 12 m pro Karton	
		600 - Typ 15/5-10	20 Rollen à 5,60 m pro Karton	
		600 - Typ 20/8-15	15 Rollen à 3,30 m pro Karton	
	Farbe	Anthrazit		
Sonstige Hinweise	Transport	Kein Gefahrgut		
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar mind. 1 Jahr bei Temperaturen von +1°C bis +20°C.		
	Sicherheitshinweise	Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.		