

# Haftgrund P

Pigmentierte kunstharzgebundene Grundierfarbe für Dekorputze

<b>Anwendungsgebiete</b>	Grundierung zur Farbangleichung und Haftverbesserung vor der Schlußbeschichtung mit Kunstharzputzen und mineralischen Putzen.  Anwendbar im Innen- und Außenbereich.	
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Saugfähigkeitsregulierend</li> <li>■ Wasserdampfdurchlässig</li> <li>■ Wasserabweisend</li> <li>■ Haftvermittelnd</li> <li>■ Haftungsverbessernd</li> <li>■ Verbesserung der Strukturierbarkeit nachfolgender Dekorputze</li> <li>■ Griffige Oberfläche, da quarzgefüllt</li> <li>■ Bewirkt optimales und wirtschaftliches Auftragen des Dekorputzes</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>	Bindemittelbasis	Terpolymere Kunstharzdispersion
	Spezifisches Gewicht	ca. 1,7 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Untergrundvorbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.</li> <li>- Zu verfestigende Untergründe mit Hydro-Tiefgrund grundieren.</li> </ul>
	Anmischung	Verarbeitungsfertig Mit max. 20 % Wasser verdünnbar.
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch Streichen, Rollen oder Spritzen auftragen.</li> <li>- Für gleichmäßigen Auftrag kurzflorige Rollen verwenden.</li> <li>- Bei offenen Strukturen empfiehlt es sich, den Haftgrund im Farbton des folgenden Strukturputzes einzusetzen.</li> </ul>
	Verbrauch	ca. 200 - 250 ml/m <sup>2</sup> Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.

<b>Verarbeitungshinweise</b>	Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden.
	Trocknungszeit	ca. 2 - 6 Stunden Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser
	Maschinelle Verarbeitung	Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.
<b>Lieferform</b>	Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 15 l
	Farbe	Naturweiß und eingefärbt im Farbton des nachfolgenden Putzes
<b>Sonstige Hinweise</b>	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.
	VOC-Angaben	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat.A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 20 g/l VOC.
	Sicherheitshinweise	Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.