

# Klefu

Kleber und Fugenfüller für Porenbetonelemente

<b>Anwendungsgebiete</b>	Verklebung und Verfugung der Horizontalfugen von Porenbetonelementen im Außenbereich.	
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gute Rißüberbrückung durch Faserarmierung</li> <li>■ Witterungsbeständig</li> <li>■ Geringes Schwindmaß</li> <li>■ Überstreichbar</li> <li>■ Über Kopf verarbeitbar</li> <li>■ Kraftschlüssige Verklebung durch spezielle Additive</li> <li>■ Hohe Füllkraft durch Quarzsandzusatz</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>	Bindemittelbasis	Acrylatdispersion
	Spezifisches Gewicht	ca. 1,8 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen trocken, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.
	Verarbeitung	<p><b>Verklebung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pro 10 cm Dicke der Porenbetonelemente einen Strang von <math>\geq 10</math> mm Durchmesser auftragen.</li> </ul> <p><b>Verfugung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In horizontale, gefaste Lagerfuge einspritzen und mit feuchten Pinsel nachglätten.</li> <li>- Pinselgröße der Fugenbreite anpassen.</li> </ul>
	Verbrauch	<p>Verklebung: ca. 200 g/m Strang</p> <p>Verfugung: ca. 150 g/m Strang</p> <p>Exakten Materialbedarf am Objekt ermitteln.</p>
	Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 3 °C nicht unterschritten werden.
	Trocknungszeit	ca. 4 - 24 Stunden Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser

<b>Lieferform</b>	Verpackungseinheit	Kunststoffpuppe ca. 3 kg netto
	Farbe	Naturweiß
<b>Sonstige Hinweise</b>	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.
	Sicherheitshinweise	Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

**alsecco GmbH & Co. KG**

Kupferstraße 50

D-36208 Wildeck

Telefon 03 69 22 / 88-0

Telefax 03 69 22 / 88-330

Internet: [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)

Die vorgenannten Informationen entsprechen den heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflusses liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

PD0280/0504