

# Modellierputz MP

Mineralischer Dekorputz für alsecco Fassadensysteme

<b>Anwendungsgebiete</b>	Vielfältig strukturierbarer mineralischer Dekorputz für alsecco Fassadensysteme.	
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hochwertige, sehr glatte Strukturen erzielbar</li> <li>■ Filzbar</li> <li>■ Mit Glimmereffekt</li> <li>■ Witterungsbeständig</li> <li>■ Wasserabweisend</li> <li>■ Sehr hoch wasserdampfdurchlässig</li> <li>■ Gut verformbar</li> <li>■ Spannungsarm</li> <li>■ Ergiebig</li> <li>■ Leichte Verarbeitung</li> <li>■ Gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>	Bindemittelbasis	Mineralische Bindemittel nach DIN EN 197-1 und DIN EN 459-1 Kunstharzdispersionspulver
	Festmörtelrohddichte	ca. 1,4 g/cm <sup>3</sup>
	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (3 mm)	s <sub>d</sub> : ca. 0,1 m nach DIN EN ISO 7783 Zugesicherter Grenzwert: s <sub>d</sub> ≤ 2,0 m
	Wasserdurchlässigkeit	w: ca. 0,1 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> ) nach DIN EN 1062 Zugesicherter Grenzwert: w ≤ 1,0 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> )
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Vorbereitende Arbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Armierungsschicht oder Unterputz aufbringen.</li> <li>- Fensterbänke und Anbauteile abkleben.</li> <li>- Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, lackierte, lasierte und eloxierte Flächen sorgfältig abdecken.</li> <li>- Fensterlaibungen vorputzen.</li> </ul>
	Untergrundvorbehandlung	<p>Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.</p> <p>Unterputz muss gleichmäßig abgetrocknet sein, um dadurch bedingte Farbabweichungen im Oberputz zu vermeiden.</p>

<b>Verarbeitungshinweise</b>	Anmischung	25 kg Sack in ca. 6 l Wasser Anmischung mit Elektrorührwerk oder Zwangsmischer. Nach ca. 2 Min. nochmals durcharbeiten.
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material mit rostfreier Stahltraufel auftragen und die Oberfläche in noch nassem Zustand beliebig modellieren oder strukturieren bzw. nach dem Anziehen filzen oder schlämmen.</li> <li>- Starke Niveauunterschiede bei erhabenen Strukturen vermeiden, um die Entstehung von Trockenschwundrissen auszuschließen.</li> <li>- Nicht auf Null ausziehen.</li> <li>- Große Fassaden in Abschnitte gliedern, naß in naß kontinuierlich auftragen und strukturieren.</li> <li>- Durch Auftrag von Alsicolor Aero lässt sich das Risiko eines Befalls durch Mikroorganismen deutlich verringern.</li> <li>- Bei Hellbezugswerten unter 20 muss der Putz nach Durchtrocknung mit einem geeigneten alsecco-Anstrichsystem, vorzugsweise Alsicolor oder Alsicolor Aero, in mindestens zwei Lagen beschichtet werden.</li> </ul>
	Verbrauch	ca. 1,4 kg / m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
	Schichtdicke	2,5 bis 5 mm
	Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 3 °C nicht unterschritten werden.  Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Bei Wind kürzere Abbindezeit beachten.
	Trocknungszeit	ca. 1 - 3 Tage Abhängig von Temperatur, Schichtdicke und relativer Luftfeuchtigkeit
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser
	Maschinelle Verarbeitung	Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.
<b>Lieferform</b>	Verpackungseinheit	Papiersack ca. 25 kg netto
	Farbe	Weiß und eingefärbt  Auf Grund ihrer speziellen Eigenschaften sind bei eingefärbten mineralischen Putzen Abweichungen im Farbton und Fleckenbildung nicht immer zu vermeiden.  Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen und geplanten Farbgebung ist bei eingefärbten Produkten ein Anstrich mit Egalisierungsfarbe bzw. Alsicolor Aero notwendig, bei weißen empfehlenswert.

<b>Sonstige Hinweise</b>	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt, kühl, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.
	Sicherheitshinweise	<p>R 38: Reizt die Haut</p> <p>R 41: Gefahr ernster Augenschäden</p> <p>S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</p> <p>S 24: Berührung mit der Haut vermeiden</p> <p>S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren</p> <p>S 37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen</p>

Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.