

# Norol - Latex matt

Wand- und Deckenfarben für den Innenbereich

<b>Anwendungsgebiete</b>	Farbliche Gestaltung von Innenwandflächen.	
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geruchsarm</li> <li>■ Wasserdampfdurchlässig</li> <li>■ Airlessgerecht (spritzbar)</li> <li>■ Matt</li> <li>■ Lösemittel- und weichmacherfrei</li> <li>■ Schadstoffgeprüft gem. TÜV-Zertifikat</li> <li>■ Frei von foggingaktiven Substanzen</li> <li>■ Deckkraftklasse 2 gemäß DIN EN 13300</li> <li>■ Nassabriebklasse 2 gemäß DIN EN 13300 (scheuerbeständig)</li> <li>■ Für leicht füllende Anstriche</li> <li>■ Desinfektionsmittelbeständig gem. Prüfzeugnis</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>	Bindemittelbasis	Kunststoffdispersion
	Spezifisches Gewicht	ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup>
	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	sd ca. 0,14 m
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Untergründe müssen tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.</li> <li>- Zu verfestigende Untergründe mit Hydro-Tiefgrund grundieren.</li> <li>- Stark saugende Untergründe mit Putzgrund 1600 (1 : 4 mit Wasser verdünnt) grundieren.</li> </ul>
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Norol in mindestens zwei Lagen durch Streichen oder Rollen auftragen.</li> <li>1. Lage mit ca. 5 % Wasser verdünnt.</li> <li>2. Lage mit max. 3 % Wasser verdünnt.</li> <li>Naß in naß im Kreuzgang verschlichten.</li> <li>- Eine Verarbeitung durch spritzen ist möglich.</li> </ul>
	Verbrauch	ca. 170 - 200 ml je Lage pro m <sup>2</sup> Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
	Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Werkstoff-, Untergrund-, und Lufttemperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden.

<b>Verarbeitungshinweise</b>	Trocknungszeit	ca. 2 - 6 Stunden Abhängig von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Untergrundbedingungen auch länger.
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser und Seife
<b>Lieferform</b>	Verpackungseinheit	Eimer ca. 15 l
	Farbe	Weiß und eingefärbt
	Chargenhinweise	Vor der Verarbeitung ist die Richtigkeit der Farbausmischung zu prüfen, da nach der Verarbeitung keine Farbtonbeanstandung berücksichtigt werden können. Innerhalb verschiedener Chargen und bei Nachbestellung von Sonderfarbtönen müssen geringfügige Farbabweichungen in Kauf genommen werden. Auf einer geschlossenen Fläche dürfen nur Produkte aus einer Charge verwendet werden; ggf. mischen.
<b>Sonstige Hinweise</b>	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.
	VOC-Angaben	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat.A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
	Sicherheitshinweise	Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.