

Porenbetonspachtel S

Mineralische Spachtelmasse zur Erstellung ebener Untergründe

Anwendungsgebiete	Erstellung von planebenen und streichfähigen Untergründen im Innen- und Außenbereich.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Witterungsbeständig ■ Filzbar ■ Sehr gut schleifbar ■ Sehr leichte Verarbeitung durch hohen Kalkanteil ■ Überarbeitbar mit pastösen und pulverförmigen Beschichtungsstoffen 	
Technische Daten	Bindemittelbasis	Mineralische Bindemittel nach DIN EN 197-1 und DIN EN 459-1 Kunstharzdispersionspulver
	Festmörtelrohddichte	ca. 1,35 g/cm ³
Verarbeitungshinweise	Untergrundvorbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Untergründe müssen trocken, tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. - Fehlstellen > 5 mm mit Ausbesserungsmörtel 30 vorbehandeln. - Stark saugende Untergründe mit Putzgrund 1600 (1 : 4 mit Wasser verdünnt) vorbehandeln, Unebenheiten ggf. beischleifen.
	Anmischung	20 kg Sack in ca. 7,5 l Wasser Anmischung mit Elektrorührwerk oder Zwangsmischer. Nicht mehr Material anmischen, als innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden kann.
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> - Mit rostfreier Stahltraufel in ca. 2 - 3 mm Schichtstärke auftragen und planspachteln. - Bei Überarbeitung von Horizontalfugen von Porenbetonelementen Glasfasergewebe 32 vollflächig einlegen und nochmals naß in naß planspachteln. - Zur Schichtstärkenregulierung mit 5 x 5 mm oder 4 x 6 mm Zahntraufel durchkämmen. - Bei der Überarbeitung mit der dem Beschichtungstoff zugehörigen Grundierung grundieren.
	Verbrauch	ca. 4,0 kg/m ² Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
	Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 3 °C nicht unterschritten werden.

Verarbeitungshinweise	Trocknungszeit	ca. 12 - 48 Stunden Abhängig von Temperatur, Schichtdicke und relativer Luftfeuchtigkeit
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser
	Maschinelle Verarbeitung	Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.
Lieferform	Verpackungseinheit	Papiersack ca. 20 kg netto
	Farbe	Hellgrau
Sonstige Hinweise	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt, kühl, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.
	Sicherheitshinweise	<p>R 38: Reizt die Haut</p> <p>R 41: Gefahr ernster Augenschäden</p> <p>S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</p> <p>S 24: Berührung mit der Haut vermeiden</p> <p>S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren</p> <p>S 37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen</p> <p>Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.</p>