

Preco-Tiefgrund

Kunsthazdispersionsgrundierung zur Verfestigung von Untergründen

Anwendungsgebiete	Verfestigung und Saugfähigkeitsregulierung von Untergründen mit Altputz oder Altanstrichen.									
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stark festigend ■ Wasserdampfdurchlässig ■ Saugfähigkeitsregulierend ■ Unpigmentiert ■ Hohe Eindringtiefe 									
Technische Daten	Bindemittelbasis	Styrolacrylat in Lösemittel gelöst								
	Spezifisches Gewicht	ca. 0,82 g/cm ³								
Verarbeitungshinweise	Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen sauber, eisfrei, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein.								
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> - Durch Streichen oder Rollen auftragen. - Nicht in Verbindung mit Polystrolschaum-Dämmplatten oder anderen lösungsmittlempfindlichen Produkten verarbeiten, da diese aufgelöst oder zerstört werden. - Für gute Be- und Entlüftung sorgen. 								
	Verbrauch	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Auf Porenbeton:</td> <td style="width: 35%;">ca. 800 ml/m² pro Anstrich</td> </tr> <tr> <td>Auf mineralischen Altputzen:</td> <td>ca. 500 ml/m² pro Anstrich</td> </tr> <tr> <td>Auf Beton:</td> <td>ca. 200 ml/m² pro Anstrich</td> </tr> <tr> <td>Auf Altanstrichen:</td> <td>ca. 150 ml/m² pro Anstrich</td> </tr> </table> <p>Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.</p>	Auf Porenbeton:	ca. 800 ml/m ² pro Anstrich	Auf mineralischen Altputzen:	ca. 500 ml/m ² pro Anstrich	Auf Beton:	ca. 200 ml/m ² pro Anstrich	Auf Altanstrichen:	ca. 150 ml/m ² pro Anstrich
Auf Porenbeton:	ca. 800 ml/m ² pro Anstrich									
Auf mineralischen Altputzen:	ca. 500 ml/m ² pro Anstrich									
Auf Beton:	ca. 200 ml/m ² pro Anstrich									
Auf Altanstrichen:	ca. 150 ml/m ² pro Anstrich									
	Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 2 °C nicht unterschritten werden.								
	Trocknungszeit	ca. 4 - 10 Stunden Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit								
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Terpentinersatz								

Lieferform	Verpackungseinheit	Blechkanne ca. 10 l
	Farbe	Farblos
Sonstige Hinweise	Transport	Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.
	Lagerung	Entsprechend der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten A II, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.
	VOC-Angaben	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat.A/g): 450 g/l (2007). Dieses Produkt enthält max. 450 g/l VOC.
	Sicherheitshinweise	<p>R 65: Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen</p> <p>R 66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen</p> <p>S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</p> <p>S 24: Berührung mit der Haut vermeiden</p> <p>S 35: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden</p> <p>S 62: Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.</p>

Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.