

Profilfarbe POR

Farbe für Dekorprofile Facebook POR

Anwendungsgebiete	Farbige Überarbeitung von Dekorprofilen Facebook POR.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hervorragender Schutz gegen Umwelteinflüsse ■ Witterungsbeständig, verseifungsfest, schlagregendicht ■ Wasserdampfdurchlässig, hoch deckend ■ Vielfältige farbliche Gestaltungsmöglichkeiten nach dem alsecco-Creativ-Color-System 	
Technische Daten	Bindemittelbasis	Reinacrylat
	Spezifisches Gewicht	ca. 1,5 g/cm ³
	Wasserdurchlässigkeit	w < 0,1 kg/(m ² h ^{1/2}) nach DIN EN 1062
Verarbeitungshinweise	Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen trocken, tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> - Profilfarbe POR in mindestens zwei Lagen durch Streichen oder Rollen auftragen. - 1. Lage mit ca. 20 % Wasser verdünnt. - 2. Lage mit max. 5 % Wasser verdünnt. - Im Kreuzgang verarbeiten.
	Verbrauch	ca. 100 - 150 ml je Lage pro m ² Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
	Mindestschichtdicke	200 µm
	Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden.
	Trocknungszeit	ca. 4 - 8 Stunden Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser
	Maschinelle Verarbeitung	Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.

Lieferform	Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 15 l
	Farbe	Weiß und eingefärbt Auf einer geschlossenen Fläche dürfen nur Produkte aus einer Charge verwendet werden; ggf. mischen
Sonstige Hinweise	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.
	VOC-Angaben	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat.A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.
	Sicherheitshinweise	<p>R 52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben</p> <p>S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</p> <p>S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren</p> <p>S 28: Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife sofort abwaschen</p> <p>S 29: Nicht in die Kanalisation/Gewässer und in das Erdreich gelangen lassen</p>

Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.