

Profilkleber 1 K

Kleber zur Verklebung von Dekorprofilen

Anwendungsgebiete	Verkleben von Dekorprofilen auf festen und tragfähigen Untergründen.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Witterungsbeständig ■ Wasserabweisend ■ Hohe Grüinklebfestigkeit ■ Frühe Belastbarkeit ■ Hohe Klebekraft 	
Technische Daten	Bindemittelbasis	Mineralische Bindemittel nach DIN EN 197-1 und spezielle Kunstharzpulver
	Festmörtelrohddichte	ca. 1,8 g/cm ³
	Haftzugfestigkeit	Polystyrolschaumprofil auf Armierungsschicht ca. 0,12 N/mm ²
Verarbeitungshinweise	Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.
	Anmischung	25 kg Sack in ca. 5,5 - 6 l Wasser Anmischung mit Elektrorührwerk bis eine verarbeitungsfähige, klumpenfreie Konsistenz entsteht.
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> - Kleber auf den Untergrund sowie auf Rückseite und Schnittflächen des Profils auftragen (Buttering-Floating-Verfahren). - Mit Zahntraufel (Zahnung 5 mm) durchkämmen. - Profil mit Richtlatte fest andrücken, gegen Verrutschen sichern und fest andrücken. - Gehrungen etc. vollflächig verkleben. - Kleberfugen abdichten durch Nachglätten des Profilklebers mit feuchtem Pinsel. - Mit Profilkleber verschmutzte Armierungsschichten direkt nach Auftrag mit Wasser reinigen, da sonst Haftungsstörungen von mineralischen Deckputzen auftreten können.
	Verbrauch	ca. 3,0 kg/m ² Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
	Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden.
	Trocknungszeit	ca. 24 Stunden Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungshinweise	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser
Lieferform	Verpackungseinheit	Papiersack ca. 25 kg netto
	Farbe	Naturweiß
Sonstige Hinweise	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt, kühl, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.
	Sicherheitshinweise	Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.