

Reibeputz - ice

Kunstharzdekorputz mit Rillenstruktur - Winterprodukt

Anwendungsgebiete | Dekorputz nach DIN 18558 für Fassadenflächen mit den Produkteigenschaften des alsecco Reibeputzes, schnell trocknend für den Einsatz unter winterlichen Witterungsbedingungen.

Produkteigenschaften

- Enthält keine Lösemittel, Glykol oder Alkohol
- Bei Temperaturen von + 1 bis + 15 °C verarbeitbar
- Frühfest bei ausreichender Luftbewegung mit einer relativen Luftfeuchte unter 95 %
- Witterungsbeständig
- Wasserabweisend nach DIN V 18550
- Wasserdampfdurchlässig
- Nahezu uneingeschränkte Farbtonauswahl
- Mechanisch hoch belastbar
- Elastisch
- Gute Haftung auf allen Untergründen
- Unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Korngrößen

Technische Daten | Bindemittelbasis | Terpolymere Kunstharzdispersion

Spezifisches Gewicht | ca. 1,8 g/cm³

Diffusionsäquivalente
Luftschichtdicke (3 mm) | s_d: ca. 0,33 m nach DIN EN ISO 7783
Klasse V₂ nach DIN EN 1062

Wasserdurchlässigkeit | w: ca. 0,13 kg/(m²h^{1/2}) nach DIN EN 1062
Klasse W₂ nach DIN EN 1062

Angegebene Festwerte stellen Durchschnittswerte dar, die bedingt durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe, von Lieferung zu Lieferung geringfügig abweichen können.

Verarbeitungshinweise | Vorbereitende Arbeiten

- Fensterbänke und Anbauteile abkleben.
- Fensterlaibungen vorputzen.

Untergrundvorbehandlung

- Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein.
- Gegebenenfalls kann die Tragfähigkeit von Untergründen durch Einsatz geeigneter Grundierungen sichergestellt werden.
- Vor Auftrag des Dekorputzes empfehlen wir zur besseren Verarbeitbarkeit eine Grundierung mit Haftgrund P - ice.

Verarbeitungshinweise	Anmischung	<p>Verarbeitungsfertig</p> <p>Vor Verarbeitung gründlich durchmischen.</p> <p>Mit max. 0,2 % Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellbar.</p>
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> - Mit rostfreier Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und nach kurzer Standzeit mit Kunststofftraufel rund, vertikal oder horizontal verreiben. - Zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung fertigstellen (zur Vermeidung von Ansätzen in der Strukturschicht). - Große Fassaden in Abschnitte gliedern, nass in nass kontinuierlich auftragen und strukturieren. - Die Verarbeitung von Winterprodukten und Standardprodukten an einem Objekt ist möglich, ein Anarbeiten in der Fläche jedoch nicht. - Durch Auftrag von Alsicolor Quattro - ice lässt sich das Risiko eines Befalls durch Mikroorganismen deutlich verringern. - Bei Hellbezugswerten unter 20 muss der Putz nach Durchtrocknung mit einem geeigneten alsecco-Anstrichsystem, vorzugsweise Alsicolor oder Alsicolor Quattro, in mindestens zwei Lagen beschichtet werden.
	Verbrauch	<p>Korngröße 1,5 mm ca. 2,5 kg/m²</p> <p>Korngröße 2,0 mm ca. 3,2 kg/m²</p> <p>Korngröße 3,0 mm ca. 4,0 kg/m²</p>
		<p>Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.</p>
	Wartezeit	<p>Je nach Witterung nach ca. 1 - 2 Tagen überarbeitbar</p> <p>Bei ungünstigen Witterungsbedingungen, z. Bsp. hoher Luftfeuchtigkeit, auch länger.</p> <p>Die notwendige Trocknungszeit ist stark abhängig von Temperatur, Luftfeuchte, Luftbewegung und Sonneneinstrahlung. Sie kann sich bei günstigen Trocknungsbedingungen verkürzen, bei ungünstigen Bedingungen, z. B. hoher Luftfeuchte, auch auf mehrere Tage ausdehnen.</p>
	Reinigung der Werkzeuge	<p>In frischem Zustand mit Wasser</p>
	Maschinelle Verarbeitung	<p>Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.</p>
Lieferform	Verpackungseinheit	<p>PP-Eimer ca. 25 kg netto</p>
	Farbe	<p>Weiß und eingefärbt</p> <p>Bei eingefärbten Materialien oder zusammenhängenden Flächen Material von einer Chargen-Nummer verwenden.</p>

Sonstige Hinweise	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung ca. 3 Monate.
	Sicherheitshinweise	<p>R 52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben</p> <p>S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</p> <p>S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren</p> <p>S 28: Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife sofort abwaschen</p> <p>S 29: Nicht in die Kanalisation/Gewässer und in das Erdreich gelangen lassen</p>

Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.