

# Reibputz innen

Kunstharzdekorputz mit Rillenstruktur für Innenbereiche

<b>Anwendungsgebiete</b>	Dekorputz auf Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.																					
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rißbeständig</li> <li>■ Wasserdampfdurchlässig</li> <li>■ Unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Korngrößen</li> </ul>																					
<b>Technische Daten</b>	Bindemittelbasis	Acrylharzdispersion																				
	Spezifisches Gewicht	ca. 2,0 g/cm <sup>3</sup>																				
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Untergrundvorbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.</li> <li>- Vor Auftrag des Dekorputzes empfehlen wir zur besseren Verarbeitbarkeit eine Grundierung mit Haftgrund P.</li> </ul> <p>Untergründe nach folgenden Vorgaben vorbehandeln:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Untergrund</th> <th style="text-align: left;">Behandlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beton</td> <td>Keine</td> </tr> <tr> <td>Putze MG PI</td> <td>Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Putze MG PII, PIII</td> <td>Keine</td> </tr> <tr> <td>Putze MG PII, PIII, oberflächlich sandend</td> <td>Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Putze MG PIV</td> <td>Putzgrund 1600</td> </tr> <tr> <td>Faserzementplatten</td> <td>Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Vollgipsplatten</td> <td>Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Gipskartonplatten</td> <td>Putzgrund 1600</td> </tr> <tr> <td>Spritzputze und Handspachtel</td> <td>Keine</td> </tr> </tbody> </table>	Untergrund	Behandlung	Beton	Keine	Putze MG PI	Hydro-Tiefgrund	Putze MG PII, PIII	Keine	Putze MG PII, PIII, oberflächlich sandend	Hydro-Tiefgrund	Putze MG PIV	Putzgrund 1600	Faserzementplatten	Hydro-Tiefgrund	Vollgipsplatten	Hydro-Tiefgrund	Gipskartonplatten	Putzgrund 1600	Spritzputze und Handspachtel	Keine
		Untergrund	Behandlung																			
Beton	Keine																					
Putze MG PI	Hydro-Tiefgrund																					
Putze MG PII, PIII	Keine																					
Putze MG PII, PIII, oberflächlich sandend	Hydro-Tiefgrund																					
Putze MG PIV	Putzgrund 1600																					
Faserzementplatten	Hydro-Tiefgrund																					
Vollgipsplatten	Hydro-Tiefgrund																					
Gipskartonplatten	Putzgrund 1600																					
Spritzputze und Handspachtel	Keine																					
Anmischung	Verarbeitungsfertig Mit max. 2 % Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellbar.																					
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit rostfreier Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und nach kurzer Standzeit mit Kunststofftraufel rund, vertikal oder horizontal verreiben.</li> <li>- Zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung fertigstellen.</li> </ul>																					

<b>Verarbeitungshinweise</b>	Verbrauch	Korngröße 1,5 mm ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup> Korngröße 2,0 mm ca. 3,2 kg/m <sup>2</sup> Korngröße 3,0 mm ca. 4,5 kg/m <sup>2</sup>
		Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
	Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden.
	Trocknungszeit	ca. 4 - 48 Stunden Abhängig von Temperatur, Schichtdicke und relativer Luftfeuchtigkeit
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser
	Maschinelle Verarbeitung	Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.
<b>Lieferform</b>	Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 25 kg netto
	Farbe	Weiß und eingefärbt Bei eingefärbten Materialien oder zusammenhängenden Flächen Putz von einer Chargen-Nummer verwenden.
<b>Sonstige Hinweise</b>	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.
	Sicherheitshinweise	Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

**alsecco GmbH & Co. KG**

Kupferstraße 50

D-36208 Wildeck

Telefon 03 69 22 / 88-0

Telefax 03 69 22 / 88-330

Internet: [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)

Die vorgenannten Informationen entsprechen den heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflusses liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

PD 0294/0504