

Siliconharzputz T - ice

Schnell abbindender Siliconharzdekorputz mit Kratzputzstruktur - Winterprodukt

Anwendungsgebiete Für Putzsysteme auf mineralischen Wand- und Deckenflächen im Außenbereich
Einsetzbar in alsecco Fassadensystemen, schnell trocknend für den Einsatz unter winterlichen Witterungsbedingungen.

Produkteigenschaften

- Enthält keine Lösemittel, Glykol oder Alkohol
- Bei Temperaturen von + 1 bis + 15 °C verarbeitbar
- Frühfest bei ausreichender Luftbewegung mit einer relativen Luftfeuchte unter 95 %
- Hohe Sicherheit gegen den Befall durch Mikroorganismen
- Wasserabweisend nach DIN V 18550
- Witterungsbeständig
- Wasserdampfdurchlässig
- Mechanisch hoch belastbar
- Unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Korngrößen
- Elastisch
- Leichte Verarbeitung
- Breite Farbpalette
- Schlagregendicht

Technische Daten	Bindemittelbasis	Siliconharzemulsion Acrylharzdispersion
	Spezifisches Gewicht	ca. 1,8 g/cm ³
	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (3 mm)	s _d : ca. 0,4 m nach DIN EN ISO 7783 Klasse V ₂ nach DIN EN 1062
	Wasserdurchlässigkeit	w: ca. 0,14 kg/(m ² h ^{1/2}) nach DIN EN 1062 Klasse W ₂ nach DIN EN 1062

Angegebene Festwerte stellen Durchschnittswerte dar, die bedingt durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe, von Lieferung zu Lieferung geringfügig abweichen können.

Verarbeitungshinweise

Vorbereitende Arbeiten	<ul style="list-style-type: none"> - Fensterbänke und Anbauteile abkleben. - Fensterlaibungen vorputzen.
------------------------	--

Verarbeitungshinweise	Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein. - Vor Auftrag des Dekorputzes empfehlen wir zur besseren Verarbeitbarkeit eine Grundierung mit Haftgrund Sc. - Oberflächlich sandende Putze MG PII, PIII mit Alsicolorgrund W grundieren. 					
	Anmischung	<p>Verarbeitungsfertig Vor Verarbeitung gründlich durchmischen. Mit max. 0,2 l Wasser pro Gebinde auf Verarbeitungskonsistenz einstellbar.</p>					
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> - Mit rostfreier Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und nach kurzer Standzeit mit Kunststofftraufel rund verreiben. - Zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung fertigstellen (zur Vermeidung von Ansätzen in der Strukturschicht). - Große Fassaden in Abschnitte gliedern, nass in nass kontinuierlich auftragen und strukturieren. - Die Verarbeitung von Winterprodukten und Standardprodukten an einem Objekt ist möglich, ein Anarbeiten in der Fläche jedoch nicht. - Bei Hellbezugswerten unter 20 muss der Putz nach Durchtrocknung mit einem geeigneten alsecco-Anstrichsystem, vorzugsweise Alsicolor oder Alsicolor Quattro, in mindestens zwei Lagen beschichtet werden. 					
	Verbrauch	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Korngröße 1,5 mm</td> <td style="width: 30%;">ca. 2,4 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>Korngröße 2,0 mm</td> <td>ca. 3,1 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>Korngröße 3,0 mm</td> <td>ca. 4,0 kg/m²</td> </tr> </table> <p>Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.</p>	Korngröße 1,5 mm	ca. 2,4 kg/m ²	Korngröße 2,0 mm	ca. 3,1 kg/m ²	Korngröße 3,0 mm
Korngröße 1,5 mm	ca. 2,4 kg/m ²						
Korngröße 2,0 mm	ca. 3,1 kg/m ²						
Korngröße 3,0 mm	ca. 4,0 kg/m ²						
	Wartezeit	<p>Je nach Witterung nach ca. 1 - 2 Tagen überarbeitbar Bei ungünstigen Witterungsbedingungen, z. Bsp. hoher Luftfeuchtigkeit, auch länger. Die notwendige Trocknungszeit ist stark abhängig von Temperatur, Luftfeuchte, Luftbewegung und Sonneneinstrahlung. Sie kann sich bei günstigen Trocknungsbedingungen verkürzen, bei ungünstigen Bedingungen, z. B. hoher Luftfeuchte, auch auf mehrere Tage ausdehnen.</p>					
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser					
	Maschinelle Verarbeitung	Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.					
Lieferform	Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 25 kg netto					
	Farbe	<p>Weiß und eingefärbt Bei eingefärbten Materialien oder zusammenhängenden Flächen Material von einer Chargen-Nummer verwenden.</p>					

Sonstige Hinweise	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung ca. 3 Monate.
	Sicherheitshinweise	<p>R 52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben</p> <p>S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</p> <p>S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren</p> <p>S 28: Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife sofort abwaschen</p> <p>S 29: Nicht in die Kanalisation/Gewässer und in das Erdreich gelangen lassen</p>

Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Das Produkt bietet hohe Sicherheit gegen den Befall durch Mikroorganismen, ein dauerhaftes Ausbleiben des Befalls kann nicht gewährleistet werden.