

Strukturputz S 2,0

Kunstharzdispersionsbeschichtung für Deckenflächen im Innenbereich

Anwendungsgebiete	Dekorative Beschichtung mit ausgeprägtem Strukturbild für Innenbereiche.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Lichtecht■ Gute Deckkraft■ Ergiebig■ Spritzbar	
Technische Daten	Bindemittelbasis	Kunstharzdispersion
	Spezifisches Gewicht	ca. 1,2 g/cm ³
Verarbeitungshinweise	Vorbereitende Arbeiten	Trennmittelrückstände bei Sichtbetonflächen entfernen.
	Untergrundvorbehandlung	<ul style="list-style-type: none">- Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.- Ebene und lunkerfreie Betonflächen mit Spritzputzspachtel herstellen.
	Anmischung	Verarbeitungsfertig Mit max. 10 % Wasser verdünnbar.
	Verarbeitung	Mit Spritzgerät gleichmäßig im Kreuzgang auftragen, um eine gleichmäßige Verteilung des Strukturkorns zu erzielen.
	Verbrauch	ca. 1,0 - 1,2 kg/m ² Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
	Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden.
	Trocknungszeit	ca. 24 - 48 Stunden Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser
	Maschinelle Verarbeitung	Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.

Lieferform	Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 20 kg netto
	Farbe	Weiß
Sonstige Hinweise	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.
	Sicherheitshinweise	Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

alsecco GmbH & Co. KG

Kupferstraße 50

D-36208 Wildeck

Telefon 03 69 22 / 88-0

Telefax 03 69 22 / 88-330

Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen den heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflusses liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

PD0298/0504