

# Traufelputz Si

Silikatdekorputz mit Kratzstruktur

<b>Anwendungsgebiete</b>	<p>Mineralischer Dekorputz nach DIN 18 550 auf Silikatbasis mit Kratzputzcharakter. Für mineralische Wand- und Deckenflächen im Außenbereich. Einsetzbar in Verbindung mit alsecco Fassadensystemen.</p>	
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Witterungsbeständig</li> <li>■ Wasserabweisend nach DIN 18550</li> <li>■ Hoch wasserdampfdurchlässig</li> <li>■ Breite Farbpalette</li> <li>■ Mechanisch hoch belastbar</li> <li>■ Leichte Verarbeitung</li> <li>■ Unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Korngrößen</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>	Bindemittelbasis	Kaliwasserglas Acrylharzdispersion
	Spezifisches Gewicht	ca. 1,9 g/cm <sup>3</sup>
	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (3 mm)	s <sub>d</sub> : ca. 0,13 m nach DIN EN ISO 7783 Zugesicherter Grenzwert: s <sub>d</sub> ≤ 2,0 m
	Wasserdurchlässigkeit	w: ca. 0,14 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> ) nach DIN EN 1062 Zugesicherter Grenzwert jeweils: w ≤ 1,0 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> )
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Vorbereitende Arbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fensterbänke und Anbauteile abkleben.</li> <li>- Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, lackierte, lasierte und eloxierte Flächen sorgfältig abdecken.</li> </ul>
	Untergrundvorbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein.</li> <li>- Unterputz muss gleichmäßig abgetrocknet sein, um dadurch bedingte Farbabweichungen im Oberputz zu vermeiden.</li> <li>- Vor Auftrag des Dekorputzes empfehlen wir zur besseren Verarbeitbarkeit eine Grundierung mit Haftgrund Si.</li> </ul>

<b>Verarbeitungshinweise</b>	Untergrundvorbehandlung	Untergünde nach folgenden Vorgaben vorbehandeln:	
		Untergrund	Behandlung
		Putze MG PII, PIII, oberflächlich sandend	Imprägniergrund Si
		Faserzementplatten	Imprägniergrund Si
	Anmischung	Verarbeitungsfertig Mit max. 1 % Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellbar.	
	Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit rostfreier Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und nach kurzer Standzeit mit Kunststofftraufel rund verreiben.</li> <li>- Zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung fertigstellen (zur Vermeidung von Ansätzen in der Strukturschicht).</li> <li>- Große Fassaden in Abschnitte gliedern, naß in naß kontinuierlich auftragen und strukturieren.</li> <li>- Durch Auftrag von Alsicolor Aero lässt sich das Risiko eines Befalls durch Mikroorganismen deutlich verringern.</li> <li>- Bei Hellbezugswerten unter 20 muss der Putz nach Durchtrocknung mit einem geeigneten alsecco-Anstrichsystem, vorzugsweise Fassadenfarbe Si, in mindestens zwei Lagen beschichtet werden.</li> </ul>	
	Verbrauch	Korngröße 1,5 mm      ca. 2,7 kg/m <sup>2</sup> Korngröße 2,0 mm      ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup> Korngröße 3,0 mm      ca. 4,1 kg/m <sup>2</sup> Korngröße 4,0 mm      ca. 5,2 kg/m <sup>2</sup>	
		Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.	
	Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 8 °C nicht unterschritten werden.  Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Bei Wind kürzere Abbindezeit beachten.	
	Trocknungszeit	ca. 12 - 48 Stunden Abhängig von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Auftragsmenge	
	Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser	
	Maschinelle Verarbeitung	Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.	

<b>Lieferform</b>	Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 25 kg netto
	Farbe	<p>Weiß und eingefärbt</p> <p>Auf Grund ihrer speziellen Eigenschaften sind bei eingefärbten mineralischen Putzen Abweichungen im Farbton und Fleckenbildung nicht immer zu vermeiden.</p> <p>Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen und geplanten Farbgebung ist bei eingefärbten Produkten ein Anstrich mit Egalisierungsfarbe bzw. Alsicolor Aero notwendig, bei weißen empfehlenswert.</p>
<b>Sonstige Hinweise</b>	Transport	Kein Gefahrgut
	Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 6 Monate.
	Sicherheitshinweise	<p>S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</p> <p>S 23: Aerosol nicht einatmen</p> <p>S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden</p> <p>S 29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen</p> <p>Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.</p>