

Verlegemörtel A

Mineralischer Dünnbettkleber zum Verlegen von Spaltklinkern und Keramikplatten, C 2 S 1 gemäß EN 12004

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Anwendungsgebiete | Verklebung von Spaltklinkern und Keramikplatten in den alsecco Fassadensystemen. Verklebung von Keramikbelägen auf anderen geeigneten Untergründen. | |
| Produkteigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> ■ Witterungsbeständig ■ Wasserabweisend ■ Wasserdampfdurchlässig ■ Hohe Klebekraft ■ Speziell geeignet für den Einsatz in alsecco Fassadensystemen ■ verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen | |
| Technische Daten | Bindemittelbasis | Mineralische Bindemittel nach DIN EN 197-1 Kunstharzdispersionspulver |
| | Festmörtelrohddichte | ca. 1,55 g/cm ³ |
| | Haftzugwert auf Beton | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Verarbeitungshinweise | Untergrundvorbereitung | Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. |
| | Anmischung | 25 kg Material (ein Sack) in ca. 6,0 - 6,5 l Wasser Anmischung mit Elektrorührwerk oder Zwangsmischer. |
| | Verarbeitung | <ul style="list-style-type: none"> - Mörtel mit Traufel auf den Untergrund sowie auf Spaltklinker bzw. Keramikplatten aufspachteln und mit Zahntraufel durchkämmen (Floating-Buttering-Verfahren). - Keramik: 8 mm Zahnung - Spaltklinker: 10 mm Zahnung - Nur so viel Kleber auftragen, wie vor Hautbildung mit Spaltklinker oder Keramikplatten belegt werden kann. |
| | Verbrauch | ca. 5,0 kg/m ² je nach gewählter Zahnung der Zahntraufel Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln. |
| | Witterungshinweise | Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 3 °C nicht unterschritten werden. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Bei Wind kürzere Abbindezeit beachten. |
| | Trocknungszeit | ca. 2 - 3 Tage Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Verarbeitungshinweise | Reinigung der Werkzeuge | In frischem Zustand mit Wasser |
| Lieferform | Verpackungseinheit | Papiersack ca. 25 kg netto |
| | Farbe | Grau |
| Sonstige Hinweise | Transport | Kein Gefahrgut |
| | Lagerung | Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt, kühl, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr. |
| Sicherheitshinweise | R 37/38: | Reizt die Atmungsorgane und die Haut |
| | R 41: | Gefahr ernster Augenschäden |
| | R 48/20: | Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen |
| | S 2: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen |
| | S 22: | Staub nicht einatmen |
| | S 24/25: | Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden |
| | S 26: | Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren |
| S 36/37/39: | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen | |
| S 46: | Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen | |

Das EG-Sicherheitsdatenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.