



Kammstruktur

Mit der alsecco Kammstruktur verleihen Sie Ihrer Fassade eine individuelle Note!

ANWENDUNGSGEBIETE

Verwendbar auf alsecco WDV-Systemen.

MATERIALIEN UND VERBRAUCH

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Armatop Carbon | ca. 1,4 kg/m ² je mm Schichtdicke |
| • Alsicolor Sc (RAL 7016) | 180 – 230 ml/m ² |
| • Alsicolor Metallic (RAL 7016) | 150 – 170 ml/m ² |
| • Alsicolor Metallic Silber | 80 – 100 ml/m ² |

Exakten Materialbedarf durch Probeschichtung am Objekt ermitteln.

WERKZEUGE

- Glättkelle
- Flächenraker
- Putzkamm oder Zahntraufel
- Walze
- Pinsel



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Gegebenenfalls kann die Tragfähigkeit von Untergründen durch Einsatz geeigneter Grundierungen sichergestellt werden. Alle Untergründe, insbesondere Unterputze, müssen vollständig trocken sein, um dadurch bedingte Farbabweichungen in der Beschichtung zu vermeiden.

VERARBEITUNG



Auf die fertig gestellte und durchgetrocknete Armierungsfläche eine Lage Armatop Carbon (ca. 3 mm) aufziehen



Armatop Carbon mit einem Putzkamm oder einer Zahntraufel durchkämmen.



Alsicolor Sc (RAL 7016) vollflächig unterlegen und mit Alsicolor Metallic (RAL 7016) maximal eine Lage vollflächig überstreichen. Nach Durchtrocknung die Strukturspitzen mit Alsicolor Metallic Silber und einer kurzflorigen Walze (Rotanylwalze) leicht abrollen.

PROFI - TIPP

Die Struktur kann durch Verwendung von Putzkamm oder Zahntraufel auf verschiedene Weise variiert werden. Die Steghöhe ist auf maximal 7 mm begrenzt.

HINWEIS

Das Ihnen vorliegende alsecco Kreativ-Datenblatt ist eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen bei der Erstellung von dekorativen Oberflächen. Der Untergrund muss vor jeder Beschichtung geprüft werden und ggf. müssen gesonderte Maßnahmen zur Untergrundvorbehandlung getroffen werden. Bei der Verarbeitung sind die jeweils gültigen Technischen Informationen der zu verwendenden Produkte zu beachten. Diese finden Sie, ebenso wie diese alsecco Kreativ-Datenblätter unter www.alsecco.de. Die gezeigten Farbtöne sind lediglich als Empfehlungen zu sehen. Die abgebildeten Oberflächen können aus drucktechnischen Gründen von der Originalbeschichtung leicht abweichen. Die Anlage einer Musterfläche und die Freigabe durch den Auftraggeber werden empfohlen.