

AT Mineralwolle-Dämmplatte 035

Dämmplatten für den Einsatz in vorgehängten,
hinterlüfteten Airtec Fassadensystemen

ANWENDUNGSGEBIETE

Nichtbrennbare Fassadendämmplatte für vorgehängte, hinterlüftete Fassadensysteme.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach DIN EN 13162
- Nichtbrennbar
- Mit schwarzem Glasvlies kaschiert
- Wasserabweisend
- Leichte Verarbeitung

TECHNISCHE DATEN

Baustoffklasse	Klasse A1 nach DIN EN 13501-1
Anwendungstyp	WAB nach DIN 4108-10
Wärmeleitfähigkeit λ	Bemessungswert: 0,035 W/(mK) nach DIN 4108-4
Abmaße	Format: 1.250 x 625 mm
Dicken	40 - 200 mm
Schmelzpunkt	≥ 1000 °C
Wasserdampfdiffusions- widerstandszahl μ	ca. 1 nach DIN EN 12086

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verarbeitung

Verlegeschema

Dämmplatten dicht gestoßen im Verband liegend oder hochkant verlegen. An Ecken mit Eckverzahnung verlegen.

An Durchdringungen wie z. B. Unterkonstruktionsteile muss der Dämmstoff dicht anschließen.

Die Vlieskaschierung muss nach außen zeigen.

Dämmplattenzuschnitt

scharfes Messer

Befestigung

Die Dämmplatten werden ausschließlich mechanisch befestigt, eine Verklebung auf dem Untergrund ist nicht erforderlich.

Die Platten werden mechanisch mit 5 Dämmstoffhaltern pro m² am Untergrund befestigt und ggf. zwischen die Unterkonstruktion geklemmt.

Dämmplatten mit Alsifix V-DH-Dämmstoffhaltern an den Plattenecken und zusätzlich in Plattenmitte befestigen.

Die Dübellängenbezeichnung entspricht der Dämmstoffdicke.

Überarbeiten der Fugen

Zur Vermeidung von Wärmebrücken müssen Lücken in der Dämmschicht mit Dämmstoffstreifen ausgestopft werden.

Ab einem Fugenteil von 5% in der Deckschicht, ist eine Fassadenbahn anzubringen.

Bewitterung

Maximal bis zu 3 Monate frei bewitterbar in der Bauphase ohne Deckschicht.

Verbrauch	1 m ² /m ²
Hinweis	Beschädigte Dämmplatten dürfen nicht eingebaut werden.

LAGERUNG

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt und liegend lagern.

Verpackungseinheit	Siehe aktuelles Lieferprogramm
--------------------	--------------------------------

SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Transport	Kein Gefahrgut
Abfallschlüssel	17 06 04 (Deponien der Klasse II, Hausmüll- und Bauschuttdeponien)

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflüßbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

