

Alseccoflex W

Fugendichtstoff zur Abdichtung von Fugen im Porenbetonbau

ANWENDUNGSGEBIETE

Dauerhafte Abdichtung von Anschluss-, Montage- und Dehnungsfugen im Porenbetonelementbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hochelastisch, geeignet für Gesamtbewegungen bis zu 20 %
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Frühregenfest
- Überstreichbar
- Haftet auf feuchten, saugenden Untergründen

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Acrylatdispersion
Spezifisches Gewicht	ca. 1,8 g/cm ³
Dehnfähigkeit	ca. 20 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung	<p>Alle Untergründe müssen tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.</p> <p>Fugentiefe bei Vertikalfugen ggf. durch Hinterfüterung mit nicht wassersaugender Schaumstoffrundschnur nach folgender Richtlinie begrenzen: Fugentiefe 2/3 der Fugenbreite.</p> <p>Zu verfestigende Untergründe mit Hydro-Tiefgrund grundieren.</p>
Verarbeitung	<p>Durch Kunststoffpuppe in vorbereitete Fuge einspritzen und mit feuchtem Pinsel abglätten.</p> <p>Nur Fugen, nicht abgeschrägte Fasen verfüllen.</p> <p>Überarbeitbar mit dünn-schichtigen Kunstharzdispersionsbeschichtungen (frühestens nach 5 Tagen).</p>
Verbrauch	<p>Fugenbreite 15 mm: ca. 260 g/m</p> <p>Fugenbreite 20 mm: ca. 500 g/m</p> <p>Exakten Materialbedarf durch Probeverfugung am Objekt ermitteln.</p>

Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von +5 °C nicht unterschritten und Temperaturen von +40 °C nicht überschritten werden.
Trocknungszeit	Regenfest: 0,5 - 2 h je nach Witterung Durchhärtung: 0,5 mm pro Tag (bei 20° und 60 % Luftfeuchte)
Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser.

LAGERUNG

Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.

LIEFERFORM

Farbe	Weiß
Verpackungseinheit	Kunststoffpuppe ca. 2,5 kg netto

SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Transport	Kein Gefahrgut
Giscode	M-DF02F Dispersionsfarben, Wirkstoffe

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflußbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.



FASSADENKOMPETENZ