

Elementkleber F

Kunstharzdipersionsspachtel für Porenbetonelemente



ANWENDUNGSGEBIETE

Verkleben von Porenbetonelementen.
Nicht geeignet für Verfugungsarbeiten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geringes Schwindmaß
- Kraftschlüssige Verklebung durch spezielle Additive
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Grünhaftung
- Bei Temperaturen bis +5°C verarbeitbar
- Fein gefüllt, für geringste Lagerfugenstärken

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Acrylatdispersion
Spezifisches Gewicht	ca. 1,7 g/cm ³

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen sauber, eisfrei, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein.
Verarbeitung	Pro 10 cm Dicke der Porenbetonelemente einen Strang ≥ 10 mm Durchmesser auftragen.
Verbrauch	ca. 200 g/m Strang für alle Kleber Exakten Materialbedarf durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.
Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen die genannten Mindestverarbeitungstemperaturen nicht unterschritten werden.
Trocknungszeit	ca. 24 - 48 Stunden. Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.
Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser.

LAGERUNG

Kühl, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.
Elementkleber F frostgeschützt lagern.

LIEFERFORM

Farbe	Naturweiß
Verpackungseinheit	Kunststoffpuppe ca. 3 kg netto

SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Transport	Kein Gefahrgut
Giscode	M-DF02 Dispersionsfarben

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflußbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

