

# Haftgrund X-press

Pigmentierte kunstharzgebundene Grundierfarbe für Dekorputze , speziell für die nasskalte Witterung.



## ANWENDUNGSGEBIETE

Grundierung zur Farbangleichung und Haftverbesserung vor der Schlussbeschichtung mit Kunstharzputzen und mineralischen Putzen.

Anwendbar im Innen- und Außenbereich.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bewirkt optimales und wirtschaftliches Auftragen des Dekorputzes
- Griffige Oberfläche, da quarzgefüllt
- Haftungsverbessernd
- Haftvermittelnd
- Saugfähigkeitsregulierend
- Verbesserung der Strukturierbarkeit nachfolgender Dekorputze
- Wasserabweisend
- Wasserdampfdurchlässig

## TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Terpolymere Kunstharzdispersion
Spezifisches Gewicht	ca. 1,7 g/cm <sup>3</sup>
VOC-Angaben	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat.A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 20 g/l VOC.

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein. Zu verfestigende Untergründe mit Hydro-Tiefgrund grundieren.
Anmischung	Verarbeitungsfertig Vor Verarbeitung gründlich durchmischen. Mit max. 5 % Wasser pro Gebinde verdünnbar.

Verarbeitung	Durch Streichen, Rollen oder Spritzen auftragen. Für gleichmäßigen Auftrag kurzflorige Rollen verwenden. Bei offenen Strukturen empfiehlt es sich, den Haftgrund im Farbton des folgenden Strukturputzes einzusetzen.
Verbrauch	ca. 0,3 - 0,4 kg/m <sup>2</sup> (ca. 200 - 250 ml/m <sup>2</sup> ) Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von +1 °C nicht unterschritten werden. Für ausreichenden Trocknungsfortschritt muss Luftbewegung vorhanden sein und die Luftfeuchte unterhalb 90 % liegen.
Trocknungszeit	ca. 2-6 Stunden. Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchte. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen, z. B. hohe Luftfeuchtigkeit, auch länger.
Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser.
Maschinelle Verarbeitung	Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.

## LAGERUNG

Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 3 Monate.

## LIEFERFORM

Farbe	Naturweiß und eingefärbt im Farbton des nachfolgenden Putzes
Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 20 kg netto

## SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Transport	Kein Gefahrgut

**alsecco GmbH**  
Kupferstraße 50  
D-36208 Wildeck  
Telefon 03 69 22 / 88-0  
Telefax 03 69 22 / 88-330  
Internet: [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflusbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.



FASSADENKOMPETENZ