

Hydro-Tiefgrund

Lösungsmittelfreie Kunstharzdispersionsgrundierung



ANWENDUNGSGEBIETE

Verfestigung und Saugfähigkeitsregulierung mineralischer und verwitterter kunstharzgebundener Untergründe im Innen- und Außenbereich, für Wand und Boden.

Geeignet für Mauerwerk, Beton, Estrich und mineralisch gebundene Bauplatten.

Verfestigt feuchtigkeitsbremsend gips- und anhydritgebundene Platten, Beläge, Putze und Estrich.

Auch geeignet zum Grundieren vor Folgearbeiten im Innenbereich, wie Fliesenleger- und Tapezierarbeiten, Beschichtungen verschiedenster Art.

Verfestigung von mehhlenden, saugenden Oberflächen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Eindringtiefe, da feinst dispers
- Stark festigend
- Wasserdampfdurchlässig
- Geruchsarm
- Saugfähigkeitsregulierend
- Verbessert die Haftung nachfolgender Schichten

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Acrylharzdispersion
Spezifisches Gewicht	ca. 1,0 g/cm ³
VOC-Angaben	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen frei von Ölen, Fetten und losen Teilen sein.
Anmischung	Verarbeitungsfertig Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Grundmaterial mit Wasser max. im Verhältnis 1:2 verdünnen.

Verarbeitung	Durch Streichen, Rollen oder Spritzen auftragen.
Verbrauch	ca. 200-400 ml/m ² . Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden.
Trocknungszeit	ca. 2 - 4 Stunden Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.
Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser.
Maschinelle Verarbeitung	Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.

LAGERUNG

Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 3 Jahr.

LIEFERFORM

Farbe	Opak blau, transparent auf Trocknend
Verpackungseinheit	PP-Kanister ca. 10 l

SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Transport	Kein Gefahrgut

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflusbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

