

Imprägnierung Mi

Lösungsmittelfreies Hydrophobierungsmittel



ANWENDUNGSGEBIETE

Nachträgliche Hydrophobierung für mineralische Putze, saugfähige keramische Bekleidungen und Kalksandstein.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Konzentrat
- Gutes Eindringvermögen
- Umweltverträglich
- Rasche Ausbildung der Hydrophobie
- Hoch alkalibeständig
- Nach Verdünnung lagerstabil

TECHNISCHE DATEN

Spezifisches Gewicht	ca. 0,95 g/cm ³
Wirkstoffbasis	Silan / Siloxan
Wirkstoffgehalt	50 Gew%

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen frei von Ölen, Fetten und losen Teilen sein.
Verdünnung	Wird als Konzentrat geliefert und ist je nach Saugfähigkeit des Untergrundes auf einen Wirkstoffgehalt von 5-10 % zu verdünnen. Imprägnierung MI wird dazu im Verhältnis 1 : 4 bis 1 : 9 mit Wasser verdünnt. Anhaltswerte: Mineralische Putze 1 : 6 bis 1 : 7 Verblendklinker: 1 : 4 bis 1 : 5 Kalksandsteinverblander: 1 : 8 bis 1 : 9
Verarbeitung	Durch Streichen, Rollen, Spritzen oder Fluten auftragen.
Verbrauch	ca. 300-500 ml/m ² bei mineralischen Putzen und Kalksandsteinen

	ca. 100-150 ml/m ² bei Verblendklinkern
	Speziell bei schwach saugenden Untergründen ist die Auftragsmenge und Verdünnung so zu wählen, dass eine Filmbildung vermieden wird, da ansonsten für nachfolgende Beschichtungen Haftungsstörungen nicht ausgeschlossen werden können.
	Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von +5 °C nicht unterschritten werden.
Trocknungszeit	ca. 2-6 Stunden Niedrigere Temperatur und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.
Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser.

LAGERUNG

Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 9 Monate bei Temperaturen von 0-30 °C.

LIEFERFORM

Farbe	Opak weiss, transparent aufrocknend
Verpackungseinheit	Flasche ca. 1 l

SONSTIGE HINWEISE

Transport	Kein Gefahrgut
-----------	----------------

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflüßbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

