

ORIGINAL MELDORFER®

Dekorative Oberflächengestaltung in Klinkeroptik und individuellem Design von alsecco Fassadensystemen



ANWENDUNGSGEBIETE

Einsetzbar auf WDV-Systemen, VHF-Systemen sowie auf mineralischen Außen- und Innenputzen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten von klassischen Klinkeroptiken bis zu individuellen künstlerischen Gestaltungskonzepten
- Handgefertigt aus qualitativ hochwertigen Rohstoffen
- Hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
- Schlanker Materialaufbau (ca. 8 mm inkl. Klebespachtel)
- Geringes Gewicht

TECHNISCHE DATEN

Brandverhalten	Klasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (nichtbrennbar)
Wasseraufnahme	Kategorie W ₃ (niedrig) nach DIN EN 15824 $w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{h}^{1/2})$ nach DIN EN 1062-3
Gewicht	ca. 5 kg/m ²
Wasserdampfdurchlässigkeit	Kategorie V ₂ (mittel) nach DIN EN 15824 $s_d \geq 0,14 \text{ m} - < 1,4 \text{ m}$ nach DIN EN ISO 7783

VERARBEITUNGSHINWEISE

Zu beachten sind die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartengenehmigung der zugrundeliegenden WDV-Systeme, VHF bzw. Produkte und die Technischen Informationen der Produkte.

Vorbereitende Arbeiten

ORIGINAL MELDORFER® ist ein handgeformtes, individuell hergestelltes Produkt, bei dem Farbunterschiede und Maßtoleranzen zu berücksichtigen sind. Einige Farbtöne der ORIGINAL MELDORFER® setzen sich aus abgestuften Farbnuancen zusammen. Zur Erzielung eines Farbspiels auf der Fläche müssen die verschiedenen Schattierungen gut untereinander vorgemischt werden. Um die



Konzentration einzelner Farbschattierungen und ggfs. Maßtoleranzen zu vermeiden, sind die ORIGINAL MELDORFER® daher bei der Entnahme und Verlegung der Lagen aus dem Karton zu mischen. Auf gleiche Produktionsnummern achten.

Die zu belegenden Flächen gleichmäßig mit durchgehenden Höhenmarkierungen (Schnurschlag) einteilen, um Arbeitsschritte festzulegen:

Normalformat (NF) hat ein Arbeitsabschnitt von 332 mm Höhe (4 Verblendschichten à 71 mm und 4 Lagerfugen à 12 mm)

Dünnformat (DF) hat ein Arbeitsabschnitt von 320 mm Höhe (5 Verblendschichten à 52 mm und 5 Lagerfugen à 12 mm)

Langformat (LF) hat einen Arbeitsabschnitt von 312 mm Höhe (6 Verblendschichten à 40 mm und 6 Lagerfugen à 12 mm)

Langformat (XLF) hat einen Arbeitsabschnitt von 320 mm Höhe (5 Verblendschichten à 52 mm und 5 Lagerfugen à 12 mm)

Großformat (GF) hat einen Arbeitsabschnitt von 312 mm (1 Verblendschicht à 300 mm und 1 Lagerfuge à 12 mm)

Bei diesem Format eine Zahnkelle mit der Zahnung 6 x 6 mm verwenden.

Multiformat (MF) Sandstein hat einen Arbeitsabschnitt von 294 mm (Bei der Verwendung von den 3 verschiedenen großen Verblendformaten in drei Schichten und 3 Lagerfugen à 12 mm.)

Bei der Maßeinteilung Fixlinien (z. B. Fenster, Türen, Rollschichten etc.) beachten und als Ausgangspunkt für die Maßeinteilung benutzen, dabei können geringfügige Maßverschiebungen bei der Höheneinteilung berücksichtigt werden.

Untergrund

Wärmedämm-Verbundsysteme:

- Fertig, erhärtete Armierungsschicht nach gewählter Zulassung

Mineralische Untergründe aus:

- Mörtelgruppe PII, PIII nach DIN V 18550 u. ä.

- Beton

- tragfähige mineralische Altputze und Anstriche

- Gipskartonplatten oder Unterputze der Mörtelgruppe PIV + V im Innenbereich

Untergrundvorbehandlung

Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein.

Gegebenenfalls kann die Tragfähigkeit von Untergründen durch Einsatz geeigneter Grundierungen sichergestellt werden.

Auf zementgebundenen Untergründen (auch mineralische Armierungsmassen) empfiehlt sich eine Zwischenbeschichtung mit Haftgrund P aufzubringen, um Ausblühungen weitgehend auszuschließen.

Verarbeitung

Verlegung

Der Klebespachtel AF ist stets streifenförmig innerhalb der Höhenmarkierungen aufzutragen und mit Zahnkelle (Zahnung 4 x 6 mm) in Verlegerichtung durchzukämmen.

Bei der Anwendung des Großformats (GF) eine Zahntraufel 6 x 6 mm verwenden.

ORIGINAL MELDORFER® mit schiebender Bewegung satt in den Klebespachtel AF mit entsprechendem Fugenabstand eindrücken, so dass keine Hohllagen entstehen. Es darf stets nur soviel Klebespachtel vorgezogen werden, wie unmittelbar vor Hautbildung belegt werden kann. Auf eine exakte Einteilung zwischen Läufer- und Binderanordnung ist zu achten.



Beim Farbton "Sandstein" kann mit einer regelmäßigen oder willkürlichen Kombination der verschiedenen Formate und entsprechenden Zuschnitten eine harmonische Flächengestaltung erzielt werden. Vorzugsweise sollten die drei Sandstein-Farbtöne grau, gelb und rot untereinander gemischt werden.

Fugen

Nachfolgend ist der Klebespachtel AF im Fugenbereich mit einem nassen 10 mm-Flachpinsel gleichmäßig zu verstreichen und an die Flanken der ORIGINAL MELDORFER® anzuarbeiten. Die Übergänge des Klebespachtel AF zum ORIGINAL MELDORFER® müssen dicht abschließen, damit keine Hinterwanderung durch Wasser stattfinden kann.

Die ORIGINAL MELDORFER® können auf Wunsch auch eine zusätzliche Vollverfugung mit Fugenmörtel AF erhalten. Um die Anhaftung der Materialien untereinander mittels mechanischer Verkrallung zu verbessern, wird empfohlen, die Zahnung des Klebespachtel AF in den Fugen stehen zu lassen.

Überstehendes Material leicht antrocknen lassen und die Fläche mit einem Handfeger, Flächenstreicher o. ä. abbürsten, um lose Mörtelteile zu entfernen.

Verbrauch

Format		Verbrauch Stück/m ²	Verbrauch Eckverblander Stück/m
Dünnsformat	DF	64	16
Normalformat	NF	48	12
Langformat	LF	47	20
Sonderformat	SF	22	7
Langformat XL	XLF	21	
Großformat	GF	6	
Multiformat (Sandstein)	MF	Individuell, je nach Aufteilung der 3 Formate	

Witterungshinweise

Während der Verarbeitung- und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter 5 °C und über 30 °C liegen. Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, bei starkem Wind, Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

Auf das Merkblatt "Verputzen, Wärmedämmen, Spachteln, Beschichten bei hohen und niedrigen Temperaturen" vom Bundesverband Ausbau und Fassade wird verwiesen.

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen geeignete Maßnahmen zum Schutz der bearbeiteten Fassadenflächen treffen.

Trocknungszeit

ca. 24 - 72 Stunden

Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.

Reinigung der Werkzeuge

In frischem Zustand mit Wasser unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften.

Hinweis

Bei dichten, kühlen Untergründen oder bei witterungsbedingter

Trocknungsverzögerung können durch Feuchtebelastung (Regen, Tau, Nebel) Hilfsstoffe an die Oberfläche der Beschichtung gelangen. Der Effekt ist abhängig von der Intensität des Farbtons.

Diese Hilfsstoffe sind wasserlöslich und werden mit ausreichend Wasser z. B. nach weiterer Bewitterung selbstständig entfernt. Die Qualität der getrockneten Beschichtung wird dadurch nicht nachteilig beeinflusst.

LAGERUNG

Trocken, geschützt vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung.

LIEFERFORM

Farbe

Altweiß (NF, DF)	Antik (NF, DF)	Brandenburg (NF, DF)
Dithmarschen (NF, DF)	Friesland (NF, DF)	Juist (NF, DF)
Mecklenburg (NF, DF)	Oldenburg (NF, DF)	Rotbunt (NF, DF)
Sandstein (MF)	Sylt (NF, DF)	Westerwald (NF)
Hamburg (NF, DF)	Oslo (LF)	Stockholm (LF)
Kopenhagen (LF)	Lüneburg (NF, DF)	Kiel (NF, DF, LF, XLF)
Holstein (NF, DF, LF, XLF)	Kolding (NF, DF, LF, XLF)	Helsinki (NF, DF, LF, XLF)
Malmö (NF, DF, LF, XLF)	Jever (NF, DF, LF, XLF)	Stralsund (NF, DF, XLF)
Bork (XLF, SF, GF)	Betongrau (SF, GF)	Steingrau (SF)
Wattenmeer (diverse Formate)	Sanddüne (diverse Formate)	Määnder (diverse Formate)

Formate

Format		Maß (L x H) mm	Eckverblander 3/4 mm <small>Winkelstück mit Kopf und 3/4 Läufer</small>	Eckverblander 4/4 mm <small>Winkelstück mit Kopf und ganzem Läufer</small>
Dünformat	DF	240x52	175x115x52	240x115x52
Normalformat	NF	240x71	175x115x71	240x115x71
Langformat	LF	400x40		240x105x40
Sonderformat	SF	300x135		240x115x135
Langformat XL	XLF	740x52		
Großformat	GF	600x300		



Multiformat (Sandstein)	MF	300x52	240x115x52
		300x71	240x115x71
		300x135	240x115x135
Wattenmeer		115x71	
		240x71	
		490x71	
		740x71	
Sanddüne		240x71	
		240x105	
		490x105	
Mäander		240x337x47	
		125x280	

SONSTIGE HINWEISE

Transport

Kein Gefahrgut.

Abfallschlüssel

Art	Abfallschlüssel
neue Produkte:	20 03 01: gemischte Siedlungsabfälle
gebrauchte Produkte:	17 09 04: gemischte Bau- und Abbruchabfälle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

alsecco GmbH
 Kupferstraße 50
 D-36208 Wildeck
 Telefon 03 69 22 / 88-0
 Telefax 03 69 22 / 88-330
 Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflüßbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.



FASSADENKOMPETENZ