

Verlegemörtel A

Mineralischer Dünnbettkleber zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, C 1 gemäß EN 12004



ANWENDUNGSGEBIETE

Verklebung von Spaltklinkern und Klinkerriemchen in den alsecco Fassadensystemen.
Verklebung von Keramikbelägen auf anderen geeigneten Untergründen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wasserabweisend
- Wasserdampfdurchlässig
- Hohe Klebekraft
- Speziell geeignet für den Einsatz in alsecco Fassadensystemen
- Zementhaltiger Mörtel für normale Anforderungen

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Mineralische Bindemittel nach DIN EN 197-1 Kunstharzdispersionspulver
Festmörtelrohichte	ca. 1,55 g/cm ³
Haftzugwert auf Beton	≥ 0,5 N/mm ²
Brandverhalten	A1 nach DIN EN 13501-1

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein.
Anmischung	25 kg Material (ein Sack) in ca. 6,0 - 6,5 l Wasser. Anmischung mit Elektrorührwerk oder Zwangsmischer.
Verarbeitung	Die Verarbeitung erfolgt im Allgemeinen nach den handwerklichen Regeln für die Verlegung von keramischen Fliesen- und Platten an der Fassade nach DIN 18515-1. Am Bauvorhaben müssen die freigegebenen Planungsunterlagen, insbesondere der Fugen- und Verlegeplan eingehalten werden.

