

X-press Additiv FG

Trocknungsbeschleuniger für die alsecco Fassadenfarben Alsicolor Perfect und Alsicolor Silicon C, speziell für die nasskalte Witterung



ANWENDUNGSGEBIETE

Additiv zur baustellenseitigen Zugabe in Alsicolor Perfect und Alsicolor Silicon C Fassadenfarben, speziell in Jahreszeiten mit nasskalter Witterung und stark schwankenden Temperaturverhältnissen. Nur für die Außenanwendung geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Flexible Einsatzmöglichkeit auf der Baustelle, je nach Witterungsverhältnissen
- Geeignet im Temperaturbereich von +1°C bis + 10 °C
- Trocknungsfördernd

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Wässrige Polyacrylatlösung
Dichte	ρ : ca. 1,0 g/cm ³

VERARBEITUNGSHINWEISE

Zu beachten sind die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartengenehmigung der zugrundeliegenden WDV-Systeme bzw. VHF und die Technischen Informationen der Produkte.

Anmischung	<p>Eine Flasche 750 ml vollständig dem 15 L Eimer Fassadenfarbe zugeben und homogen aufrühren.</p> <p>Angemischtes Material innerhalb von 8 Stunden verarbeiten.</p> <p>Nicht in anderen alsecco- oder werkseingestellten X-press-Produkten anwendbar</p>
Witterungshinweise	<p>Während der Verarbeitung muss die Temperatur oberhalb von 1°C liegen und darf 10°C nicht überschreiten.</p> <p>Für ausreichenden Trocknungsfortschritt muss hinreichend Luftbewegung vorhanden sein. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte verlängern sich die Trocknungszeiten.</p> <p>Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung und stärkerer Luftbewegung verarbeiten.</p> <p>Bei stärkerer Luftbewegung auf der Bauteiloberfläche zum Zeitpunkt der</p>

Ausführung und Trocknung besteht das Risiko von Schwundriss- und Porenbildung in der Oberfläche.

Bei Wind kürzere Abbindezeit beachten.

LAGERUNG

Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 9 Monate.

Hinweis	Flasche 750 ml
Farbe	Gelb-braun, transparent

SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Transport	Kein Gefahrgut.
Giscode	BSW20

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflußbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

