

X-press Additiv P

Trocknungsbeschleuniger für den alsecco Siliconharzputz T, speziell für die nasskalte Witterung



ANWENDUNGSGEBIETE

Additiv zur baustellenseitigen Zugabe in den alsecco Siliconharzputz T, speziell in Jahreszeiten mit nasskalter Witterung und stark schwankenden Temperaturverhältnissen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Nicht in anderen alsecco- oder werkseingestellten X-press-Produkten anwendbar
- Flexible Einsatzmöglichkeit auf der Baustelle, je nach Witterungsverhältnissen
- Geeignet im Temperaturbereich von +5°C bis + 15 °C
- Trocknungsfördernd

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Wässrige Polyacrylatlösung
Dichte	ρ : ca. 1,0 g/cm ³

VERARBEITUNGSHINWEISE

Zu beachten sind die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartengenehmigung der zugrundeliegenden WDV-Systeme bzw. VHF und die Technischen Informationen der Produkte.

Anmischung	<p>Eine Flasche 250 ml vollständig dem 25 kg Eimer Fassadenputz zugeben und homogen aufrühren.</p> <p>Das X-press Additiv nicht in anderen alsecco- oder werkseingestellten X-press-Produkten verwenden.</p> <p>Angemischtes Material zeitnah verarbeiten.</p>
Verarbeitung	<p>Mit rostfreier Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und nach kurzer Standzeit mit Kunststofftraufel rund verreiben.</p> <p>Zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung fertigstellen (zur Vermeidung von Ansätzen in der Strukturschicht).</p> <p>Große Fassaden in Abschnitte gliedern, nass in nass kontinuierlich auftragen und</p>

strukturieren.

Auf zusammenhängenden Flächen nur Farbtöne einer Anfertigung (Charge) verwenden.

Witterungshinweise

Während der Verarbeitung muss die Temperatur oberhalb von 5°C und darf 15°C nicht überschreiten.

Für ausreichenden Trocknungsfortschritt muss hinreichend Luftbewegung vorhanden sein. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte verlängern sich die Trocknungszeiten. Bei stärkerer Luftbewegung auf der Bauteiloberfläche zum Zeitpunkt der Ausführung und Trocknung besteht das Risiko von Schwundriss- und Porenbildung im Oberputz. Bei Wind kürzere Abbindezeit beachten.

LAGERUNG

Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 6 Monate.

LIEFERFORM

Artikel	Gebinde
X-press Additiv P 250 ml	Paket 6 Stück

Hinweis	Flasche 250 ml
Farbe	Gelb-braun, transparent

SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Transport	Kein Gefahrgut.
Giscode	BSW20

alsecco GmbH
 Kupferstraße 50
 D-36208 Wildeck
 Telefon 03 69 22 / 88-0
 Telefax 03 69 22 / 88-330
 Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflüßbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

